

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1167-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1663- 25
OT N° : 1704- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-24
FECHA EMISIÓN : 2025-11-25

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	24/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.9
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AVENIDA TRES			
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 5696 - 5773			
Tipo de Muestra(**)	RASANTE AFIRMADO CAPA 3			
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA			
Espesor de la capa**	cm 15			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,289.1			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	g 780			
Porcentaje de sobretamaño	% 13.7			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.49			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.35			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23.08			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.42			
Porcentaje de compactación	% 98			
Criterio de aceptación **	% 95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 6			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 25/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe