

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°444-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 617- 25
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 631- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-19
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-20

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	19/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
				Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CORREDOR	ALMACEN GENERAL SECUNDARIA	DEPOSITO DE SUM PRIMARIA	CORREDOR
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 469	ACTIVO 470	ACTIVO 470	ACTIVO 469
Tipo de Muestra(**)	2° CAPA	3° CAPA	2° CAPA	2° CAPA
Descripción visual del suelo	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA COLOR BEIGE	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA COLOR BEIGE	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA COLOR BEIGE	AFIRMADO GRAVA ARENOSA LIMOSA COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm	30	20	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2824	3357	2680
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	597	559	550
Porcentaje de sobretamaño	%	8.69	6.94	8.69
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.43	2.40	2.36
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.34	2.31	2.27
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.93	22.61	22.25
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.62	22.35	21.89
Porcentaje de compactación	%	101	100	97
Criterio de aceptación **	%	95	98	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

