

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°332-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 457- 25

PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 470- 25

UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-10

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-12

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	10/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.62
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.0 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8	
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 1	PUNTO 5	PUNTO 6	
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO COLOR BEIGE	
Espesor de la capa**	cm 18	18	18	
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2765	2632	2703	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g 1068	767	605	
Porcentaje de sobretamaño	% 17.3	13.2	10.0	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.23	2.20	2.23	
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.17	2.12	2.17	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21.24	20.77	21.24	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20.35	20.08	20.76	
Porcentaje de compactación	% 99	97	101	
Criterio de aceptación **	% 98	98	98	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3	4	3	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

