

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°251-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA -
LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 300-25
OT N° : 309-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAQUETE 4.3A / MURO #34 LD					Fecha Recepción : 2025-03-14				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-02-19				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 31 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
739-CO-25	CHP3A-834- 2516	103.06	202.15	8342.01	400.24	48.0	489.3	3	2260
740-CO-25	CHP3A-834- 2516	101.39	200.63	8073.85	485.18	60.1	612.8	3	2350
741-CO-25	CHP3A-834- 2516	102.46	203.42	8245.96	466.70	56.6	577.1	3	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

