

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°327-25 CO12

CLIENTE : SITES DEL PERU
DIRECCIÓN** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO** : PE-04-AR4392-23 HEROES DE LA BREÑA
UBICACIÓN** : AAHH asociacion parque industrial porvenir apipa sector 1 mz.d lt14 - cerro colorado - arequipa

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 329-25
OT N° : 338-25
ECHA EMISIÓN : 2025-04-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE EQUIPOS					Fecha Recepción : 2025-03-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-03-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-09				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
807-CO-25	-	150,76	299,90	17850,98	385,36	21,6	220,1	2	---
808-CO-25	-	150,05	299,98	17684,41	379,58	21,5	218,9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

