

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°330-25 CO12

CLIENTE : SITES DEL PERU
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : COLO ALTO JERUSALEN
UBICACIÓN ** : Asociacion granja taller y vivienda San Francisco de asis Mz.G Lt.9 zona II distrito Mariano Melgar -Arequipa

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 329-25
OT N° : 338-25
ECHA EMISIÓN : 2025-04-12

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : SOBRECIMIENTO					Fecha Recepción : 2025-03-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-03-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-11				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
813-CO-25	-	151,05	300,21	17920,91	405,26	22,6	230,6	5	---
814-CO-25	-	151,55	299,73	18038,55	387,26	21,5	218,9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

