

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°430-25 CO12

CLIENTE : ORBE ARQUITECTOS SSAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN** : JR. BUENAVENTURA AGUIRRE NRO. 101 INT. 719 URB. LA VIÑITA LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 442-25
: BARRANCO
PROYECTO** : NUEVO ALMACEN RENZO COSTA **OT N°** : 455-25
UBICACIÓN** : Calle Omega #128 Urb. Parque Internacional de Industria y Comercio-
Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-12

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Losa Cisterna CCI-CB-CT-CD					Fecha Recepción : 2025-04-08				
F'c (Kg/cm²)** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-03-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-11				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compresi ón (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1045-CO-25	-	102,31	202,19	8221,84	278,01	33,8	344,8	2	7500
1052-CO-25	-	102,51	203,98	8253,21	289,42	35,1	357,6	2	7430
1053-CO-25	-	102,66	202,56	8277,38	224,38	27,1	276,4	2	7450

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

