

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2198-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO VESUR

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MZA. D LOTE 10 COOP. HUAYTAPALLANA - LOS OLIVOS - LIMA-LIMA

RECEPCIÓN N° : 1711-25

PROYECTO ** : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION VIA
EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA

OT N° : 1756-25

UBICACIÓN ** : TRAMO Av. REPUBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA SUR - LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-11-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Guia N° THV2 - 08222

Fecha Recepción : 2025-11-13

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-10-28

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-25

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5656-CO-25	-	100.18	200.06	7,882.3	229.09	29.1	296.4	2	2380
5657-CO-25	-	100.31	200.10	7,902.8	234.19	29.6	302.2	2	2360
5658-CO-25	-	100.29	200.16	7,899.6	231.88	29.4	299.3	2	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

