

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°336-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 472- 25

OT N° : 485- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-14

FECHA EMISIÓN : 2025-04-15

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	14/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,81
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,6 Gravedad específica : 2,85
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 7			
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 3 CONTRAMUESTRA			
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO			
Descripción visual del suelo	MATERIAL ARENOSO GRAVOSO COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm 18			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2306			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	g 2027			
Porcentaje de sobretamaño	% 35.3			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,49			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,44			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23,93			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22,20			
Porcentaje de compactación	% 97			
Criterio de aceptación **	% 98			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 2			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

