

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°357-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO ** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

OT N° : 500- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-22

FECHA EMISIÓN : 2025-04-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	22/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20,62
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,0 Gravedad específica : 2,74
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		ACCESO 8		
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 47		
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO		
Descripción visual del suelo		MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	18		
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2257		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	597		
Porcentaje de sobretamaño	%	11.8		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,24		
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,20		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,57		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21,01		
Porcentaje de compactación	%	102		
Criterio de aceptación **	%	98		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	2		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

