

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1243-25 SU06

CLIENTE : CONSTRUCTORA VALLES DEL PERÚ S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 231 INT. 502 (PISO 5 - EDIFICIO SAN LUIS) LIMA - LIMA
: - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 1533- 25
PROYECTO ** : VALLES DE SANTA MARIA 1 **OT N°** : 1574- 25
UBICACIÓN ** : AVENIDA SANTA MARIA, PARCELA #2, PREDIO ERNESTO - DISTRITO DE
: CARABAYLLO - LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-04
FECHA EMISIÓN : 2025-11-05

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	4/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 625,0 g	Ensayado por :	I.C.H.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19,9
Volumen calibrado cono	1 124,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12,8 Gravedad específica : 2,9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	TORRE L	TORRE L	TORRE L	TORRE L
Progresiva/ Cota / Lado**	-	-	-	-
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	MATERIAL ARENOSO, COLOR BIGE	MATERIAL ARENOSO, COLOR BIGE	MATERIAL ARENOSO, COLOR BIGE	MATERIAL ARENOSO, COLOR BIGE
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 676,3	2 648,0	2 640,4
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	780	769	773
Porcentaje de sobretamaño	%	1.3	1.3	1.3
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,25	2,27	2,28
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,05	2,07	2,06
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20,13	20,33	20,20
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	19,31	19,54	19,39
Porcentaje de compactación	%	97	98	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	10	10	11

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

