

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°343-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO ** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA **OT N°** : 486- 25
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-15
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-16

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	15/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20,62	
Volumen calibrado cono :	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,0 Gravedad específica : 2,74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACCESO 8			
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 8			
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO			
Descripción visual del suelo		MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm	18			
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2274			
Tamiz del sobretamaño		3/4 in			
Masa de sobretamaño	g	1167			
Porcentaje de sobretamaño	%	22.3			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,30			
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,26			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,15			
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21,09			
Porcentaje de compactación	%	102			
Criterio de aceptación **	%	98			
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	2			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 16/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Página 1 de 1

Versión: 04 (05-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe