

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°442-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL **RECEPCIÓN N°** : 437-25
PROYECTO ** : ALMACEN Y OFICINAS **OT N°** : 450-25
UBICACIÓN ** : BREÑA **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA INDUSTRIAL					Fecha Recepción : 2025-04-08				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-04-04				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compresi ón (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1027-CO-25	M3-01	102,17	205,53	8199,35	296,78	36,2	369,1	3	2340
1028-CO-25	M3-02	102,15	206,90	8195,34	324,80	39,6	404,1	3	2340
1029-CO-25	M3-03	101,98	200,27	8168,09	312,01	38,2	389,5	3	2350

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

