

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°443-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC

: F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

RECEPCIÓN N° : 437-25

PROYECTO ** : ALMACEN Y OFICINAS

OT N° : 450-25

UBICACIÓN ** : BREÑA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-02

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA INDUSTRIAL

Fecha Recepción : 2025-04-08

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-04-04

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-02

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1055-CO-25	M3-04	101.69	204.27	8122.50	321.81	39.6	404.0	3	2360
1056-CO-25	M3-05	101.56	204.15	8101.74	317.55	39.2	399.7	2	2360
1057-CO-25	M3-06	101.90	205.52	8156.08	312.25	38.3	390.4	3	2400

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

