

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°445-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL RECEPCIÓN N° : 437-25
PROYECTO ** : ALMACEN Y OFICINAS OT N° : 450-25
UBICACIÓN ** : BREÑA FECHA EMISIÓN : 2025-05-02

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA INDUSTRIAL					Fecha Recepción : 2025-04-08				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-04-04				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-02				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1061-CO-25	M4-04	101.24	204.94	8049.98	329.29	40.9	417.1	2	2430
1062-CO-25	M4-05	101.94	204.26	8161.68	319.94	39.2	399.7	2	2350
1063-CO-25	M4-06	101.68	201.95	8120.10	323.99	39.9	406.9	2	2430

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

