

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°446-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL **RECEPCIÓN N°** : 437-25
PROYECTO ** : ALMACEN Y OFICINAS **OT N°** : 450-25
UBICACIÓN ** : BREÑA **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-19

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA INDUSTRIAL					Fecha Recepción : 2025-04-08				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-04-04				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compresi ón (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1464-CO-25	M5-01	100.14	202.02	7876.00	293.62	37.3	380.2	3	2440
1465-CO-25	M5-02	100.67	201.37	7959.59	280.12	35.2	358.9	2	2420
1466-CO-25	M5-03	101.36	202.85	8069.87	291.36	36.1	368.2	3	2390

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

