

Умовне позначення середовища, що нагрівається, і матеріалу оболонки для промислових ТЕНів

Умовне позначення ТЕН	Середовище, що нагрівається	Характер нагріву	Матеріал оболонки ТЕНу
X	Вода, слабкий розчин лугів та кислот (рН від 5 до 9)	Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C	Мідь та латунь (з покриттями)
J	Вода, слабкий розчин лугів та кислот (рН від 5 до 9)	Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C	Нержавіюча сталь
P	Вода, слабкий розчин лугів та кислот (рН від 5 до 9)	Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C	Вуглецева сталь
S	Повітря та ін. Гази, суміші газів	Нагрівання у спокійному газовому середовищі до температури на оболонці ТЕН 450°C	Вуглецева сталь
T	Повітря та ін. Гази, суміші газів	Нагрівання у спокійному газовому середовищі до температури на оболонці ТЕН 450°C	Нержавіюча сталь
O	Повітря та ін. Гази, суміші газів	Нагрів у повітряному середовищі, що рухається зі швидкістю 6м/с, до температури на оболонці ТЕН 450 °C	Вуглецева сталь
K	Повітря та ін. Гази, суміші газів	Нагрів у рухомому зі швидкістю не менше 6м/с повітряному середовищі з температурою на оболонці ТЕН св. 450 °C	Нержавіюча сталь
R	Повітря та ін. Гази, суміші газів	Нагрів у повітряному середовищі, що рухається зі швидкістю менше 6м/с, до температури на оболонці ТЕН 450 °C	Вуглецева сталь
N	Повітря та ін. Гази, суміші газів	Нагрів у повітряному середовищі, що рухається зі швидкістю менше 6м/с, з температурою на оболонці ТЕН св. 450 °C	Нержавіюча сталь
Z	Жири,олії	Нагрів у ваннах та ін.	Вуглецева сталь
V	Щелочь, щелочно-селитровая смесь	Нагрів та плавлення у ваннах та ін. ємностях з температурою на оболонці ТЕН до 600 °C	Вуглецева сталь

W	Легкоплавкі метали: олово, свинець та ін.	Нагрів та плавлення у ваннах та ін. ємностях з температурою на оболонці ТЕН до 450 °С	Вуглецева сталь
L	Ливарні форми, прес-форми	ТЕН вставлений в паз, є гарантований контакт з металом, що нагрівається, температура на оболонці ТЕН до 450 °С	Вуглецева сталь
Y	Металеві плити з алюмінієвих сплавів	ТЕН залитий металом, працює з термообмежувачами, температура на оболонці ТЕН до 320 °С	Вуглецева сталь

Позначення середовища, що нагрівається, максимальне ватне навантаження, матеріал оболонки.

Умовне позначення	Середовище, що нагрівається	Характер нагріву	Максимальне ватне навантаження, Вт/см ²	Матеріал оболонки
J	Вода, слабкий розчин кислот (рН від 5 до 7)	Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C	15	Нержавіюча сталь
P	Вода, слабкий розчин кислот (рН від до 9)	Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C	15	Вуглецева сталь
S	Повітря, газів та суміші газів	Нагрівання у спокійному газовому середовищі до температури на оболонці ТЕН 450°C	2,2	Вуглецева сталь
T	Повітря, газів та суміші газів	Нагрів у спокійному газовому середовищі з температурою на оболонці ТЕН понад 450°C	5,0	Нержавіюча сталь
O	Повітря, газів та суміші газів	Нагрів у повітряному середовищі, що рухається зі швидкістю 6м/с, до температури на оболонці ТЕН 450°C	5,5	Вуглецева сталь
K	Повітря, газів та суміші газів	Нагрів у рухомому зі швидкістю не менше 6м/с повітряному середовищі з температурою на оболонці ТЕН св. 450°C	6,5	Нержавіюча сталь

L	Ливарні форми, прес-форми	ТЕН вставлений в паз, є гарантований контакт з металом, що нагрівається, температура на оболонці ТЕН до 450 °C	5,0	Вуглецева сталь
Z	Жири, олії	Нагрівання у ваннах та ін. ємностях, температура до 250 °C	3,0	Вуглецева сталь
W	Легкоплавкі метали та сплави	Нагрів та плавлення у ваннах та ін. ємностях з температурою на оболонці ТЕН до 450°C	3,5	Вуглецева сталь
D	Селітра (подвійна оболонка)	Нагрівання до температури 600°C	3,5	Нержавіюча/чорна сталь
H	Селітра	Нагрівання до температури 600°C	3,5	Нержавіюча сталь