

ABLUTEX PM (絲光工程用滲透劑)

ABLUTEX PM 是陰離子界面活性劑，使用在絲光工程上可完全溶於苛性鈉水溶液中，並展現優異的滲透性而達到絲光之目的。

性 質：

- 1. 外觀：淡黃色透明液體。
- 2. 離子性：陰離子。
- 3. pH(1%)：9 ± 1。

特 性：

- 1. **ABLUTEX PM**為非PHENOL的耐鹼性滲透劑，所以不會有傷害皮膚、影響著色、或產生有毒氣體的情形發生。
- 2. **ABLUTEX PM**在低溫高濃度苛性鈉溶液中，能保持優良的滲透性與低起泡性，因此非常有利於絲光工程上使用。
- 3. 由**ABLUTEX PM**強力的滲透性，可減少纖維收縮時間，獲得良好的光澤，並增加纖維對染料與藥品的吸收率。

使 用 量：

ABLUTEX PM 的使用量依照絲光加工棉布的厚簿，組織的密度而有所不同，一般情形，25- 30 B'e 的NaOH水溶液使用 5 - 10 g/l。

備 註：

本資料係以本公司現行所及經驗為基礎，鑑於影響加工結果因素頗多，因此本資料並不免除使用者自行測試與修正之責；而且本資料也不得視為對某些特性或特殊用途適用性之保證，各廠於大樣使用前乃須先進行小樣測試。



總公司：台北市中山北路一段11號8樓 電話：(02)2541-0022 傳真：(02)2542-3773
觀音廠：桃園觀音工業區成功路一段514號 電話：(03)483-9421 傳真：(03)483-9140

Head Office：8FL, No.11, Sec.1, Chung Shan North Road, Taipei, Taiwan
Phone：(02)2541-0022 Fax：(02)2542-3773
E-Mail：twasa@ms2.hinet.net <http://www.taiwansurfactant.com.tw>
1st Factory：No.514, Cheng-Kung Road, Sec.1, Kwang-Inn Industrial Area, Taoyuan Country, Taiwan
Phone：(03)483-9421~3 Fax：(03)483-9140