
E(V)
−1,5
−2,0
−2,5
A : Aℓ3+
corrosion
C : Aℓ(OH)3(s)
passivation
D : Aℓ(OH)4−
corrosion
(4 ; −1,73)
−0,06 V/pH
(9 ; −2,03)
B : Aℓ(s)
immunité
−0,08 V/pH
(14 ; −2,43)
0
2
4
6
8
10
12
14
pH