Műszaki adatlap

VALMOR RAPID POLISZTIROL RAGASZTÓ

Termék: Felhasználásra kész, bel- és kültéri felhasználású polisztirol ragasztó

Színválaszték: színtelen

Kiszerelés: 1.5 l, 3.75 l

Tulajdonságok: Kültérben is használható, fagyálló, OSB-re, CK Lapra is ajánljuk

Kiadósság: 4-5 m2 /kg

Alkalmazás: A VALMOR Rapid Polisztirol Ragasztó egy kiváló minőségű, vizes bázisú, kül- és beltérben is használható, fagyálló, jól csiszolható és festhető termék. Alkalmas polisztirolból készült díszítő elemek, mennyezeti lapok és hőszigetelő alátétfóliák ragasztására. A VALMOR Rapid Polisztirol Ragasztó minden szilárd, ásványi eredetű felületre, valamint nem nedvszívó alapokra is közvetlenül felhordható (OSB, CK, kerámia, üveg, fa és fa tartalmú anyagok). Alkalmas továbbá habalátétes linóleum és szőnyegpadlók ragasztására is. Használhatjuk kieső fali csempék visszaragasztására, maximum 400cm2-ig.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,4-1,5 g/cm3
pH érték	8,0-9,0
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	35000-50000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 60 %
Szemcsefinomság	max. 200 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Teljes száradási idő	24 óra
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	1 perc *
Javasolt rétegszám	1 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen fehér
Kiadósság	4-5 m2 /kg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződéseket tisztítsuk le. A porózus alapot VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük le.

Műszaki adatlap

VALMOR RAPID POLISZTIROL RAGASZTÓ

Felhasználás: "Ne ragasszunk vele, ha a ragasztandó elem és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint + 5 °C! Használata +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. Kültéren ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítsuk ki. Hőszigetelő fólia ragasztásakor spaklival hordjuk fel a ragasztót a falra, majd helyezzük rá az alátéttapétát és tapétázó hengerrel nyomjuk a felületre. Mennyezeti lapok és díszítő elemek esetében tegyünk 3-7 adag ragasztót a polisztirol felületre, majd nyomjuk könnyedén a kívánt helyre. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük töltse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról. Próbaragasztást minden esetben végezzünk!"

Felhordás: spakli

Összetétel: emulzió, töltőanyagok, adalékok

Színezés: -

Tárolási garanciális idő: 1 év

Csomagolás: 1,5 kg, 4,5 kg műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.