

InGaAs系高利得量子井戸半導体レーザーの開発及び評価測定

小松原 望

平成 31 年 1 月 4 日

概 要

論文の要旨を記入

目次

第1章 序論	6
1.1 研究背景	6
1.1.1 半導体レーザー	6
1.1.2 InGaAs 高利得材料	7
1.2 本研究の目的	11
第2章 試料構造と測定方法	12
2.1 はじめに	12
2.2 試料作製	12
2.2.1 試料構造	12
2.2.2 ブロードコンタクトレーザー	14
2.2.3 リッジ導波路型レーザー	14
2.2.4 マウント (ダイボンディング??)	16
2.3 測定方法	17
2.3.1 定常電流注入による測定実験	17
2.3.2 電流注入利得スイッチング実験	19
第3章 実験結果	20
3.1 ブロードコンタクトレーザー試料に関する測定結果	20
3.1.1 3周期	20
3.1.2 10QW	23
3.1.3 電流広がりに関する考察	23
3.1.4 外部量子効率、内部量子効率と吸収係数の計算	26
3.2 リッジ導波路型レーザーに関する実験結果	29
3.2.1 定常電流の結果	29
3.2.2 短パルス電流注入の結果	33
3.2.3 IL	33
3.2.4 3QW 試料の利得スイッチング動作	35
3.2.5 10QW 試料の利得スイッチング動作	37
3.2.6 結果の比較	39
3.2.7 付録かな??コンボリュージョンの説明, 電気パルスの確認	40
第4章 考察	41
4.1 はじめに	41
4.2 パルス幅と共振器長の関係 (10QW)	41
4.3 3QW と 10QW の比較	41

第 5 章	まとめと展望	42
5.1	本研究のまとめ	42
5.2	今後の展望	42
第 6 章	付録	43
6.1	deconvolution の計算?	43
6.2	駆動系の電気信号	43

目 次

1.1	a 利得スイッチングのメカニズム, b 過去の研究におけるパルス幅 [3]	8
1.2	パルス生成中のキャリア密度、光子密度、利得 g の時間変化 [1]	8
1.3	格子定数	9
1.4	歪み補償	10
2.1	エピウエハ構造	13
2.2	ブロードコンタクレザー	14
2.3	リッジ導波路型レーザー	15
2.4	利得スイッチング測定デバイス外観	16
2.5	定常電流注入実験の実験系回路図	17
2.6	GS 実験系	19
3.1	3MQW の IL カーブと IV カーブ	21
3.2	3MQW の閾値電流と発光効率	22
3.3	10MQW の IL 結果	23
3.4	10MQW の IL 結果	23
3.5	3MQW の閾値電流密度	24
3.6	10MQW の閾値電流密度	25
3.7	3QW 外部量子効率	26
3.8	3QW 外部量子効率の逆数	27
3.9	10QW 外部量子効率	28
3.10	10QW 外部量子効率の逆数	28
3.11	3 周期 リッジ導波路型レーザーの IL カーブおよび IV カーブ	29
3.12	3 周期 リッジ導波路型レーザーの閾値電流	30
3.13	3 周期 リッジ導波路型レーザーのスロープ効率	30
3.14	10 周期 リッジ導波路型レーザーの IL カーブおよび IV カーブ	31
3.15	10 周期 リッジ導波路型レーザーの閾値電流と閾値電流密度	32
3.16	10 周期 リッジ導波路型レーザーのスロープ効率	32
3.17	3MQW 短パルス駆動時の IL カーブ	33
3.18	10MQW 短パルス駆動時の IL カーブ	34
3.19	3MQW $L=100\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形	35
3.20	3MQW $L=200\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形	35
3.21	3MQW $L=300\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形	36
3.22	10MQW $L=300\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形	37
3.23	10MQW $L=400\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形	37
3.24	10MQW $L=500\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形	38
3.25	10MQW 利得スイッチングパルスのパルス幅	39

3.26 3MQW 利得スイッチングパルスのパルス幅	39
--------------------------------------	----

表 目 次

2.1	定常電流印加実験に用いた機材	18
2.2	利得スイッチング実験に用いた機材	19
3.1	3QW ブロードコンタクトレーザの電流広がり	24
3.2	10QW ブロードコンタクトレーザの電流広がり	24

第1章 序論

1.1 研究背景

1.1.1 半導体レーザー

半導体レーザーの現状

半導体レーザーが実現されたのは1962年のことである。キャリアと光の閉じ込めを能率よくできるようにした2重ヘテロ構造が用いられ流ようになり実用化・発展を遂げた。光通信、光ディスク用発光デバイスの核をなす技術である。他のレーザーにと比較しても小型・軽量、大量生産可能、熱や振動(安定性)に強い、高い発振波長選択性などが主な理由である。近年では半導体からピコ秒程度の超短光パルスを発生させる技術も研究が盛んに行われており、産業への応用が期待されている。

超短パルス発生

ピコ秒オーダーの超短パルスを発生する技術は長距離光ファイバー伝送[4]に加えて、精密レーザー加工[?]や多光子励起顕微鏡を用いたバイオイメーキング[?]など、応用の幅が広がってきている技術である。

半導体レーザーを用いた短パルス発生 of 代表的な方法としては利得スイッチングとモード同期法がある。利得スイッチング[?]は注入電流を変調する直接変調を用いた方法である。デバイスにナノ秒程度の電流パルスを注入すると励起パルスよりも短い、数十psの光パルスが得られるというものである。半導体内の光強度が大きくなると誘導放出によって利得が急激に減少するためである。特徴としては複雑な構造を必要とせずすべての半導体レーザーで実現可能な技術であるという点である。

一方のモード同期法はサブps程度の超短パルスを得ることができる技術である。外部共振器あるいは共振器内に過飽和吸収体を挿入するなど付加的な構造が必要となる。

本研究では比較的容易に実現できる利得スイッチングに注目する。

利得スイッチング法

半導体レーザーのデバイス中のキャリア密度と光子密度の時間変化の振る舞いは以下のレート方程式で記述される。 n は量子井戸1層あたりのキャリア密度、 s は全活性層の光子密度を表す。式(1.2)は n の時間変化を記述している。右辺第1項は外部から注入されるポンプキャリア、第2項は誘導放出、第3項は自然放出を表す。式(1.2)は光子の時間変化を記述しており、第1項は誘導放出による増幅、第2項は光子寿命による減衰(共振器寿命)、第3項は自然放出光による増幅

を表す。

$$\frac{dn}{dt} = n_{\text{pump}}\zeta(t) - \frac{\Gamma}{m}\nu_g g(n)\frac{s}{1+\epsilon s} - \frac{n}{\tau_r} \quad (1.1)$$

$$\frac{ds}{dt} = \Gamma\nu_g g(n)\frac{s}{1+\epsilon s} - \frac{s}{\tau_p} + m\beta\frac{n}{\tau_r} \quad (1.2)$$

n : 量子井戸 1 層あたりのキャリア密度 [m^{-3}]

s : 活性層全体の光子密度 [m^{-3}]

n_{pump} : 励起キャリア密度

$\zeta(t)$: 規格化された励起パルスの時間変化

Γ : 光閉じ込め係数

m : 量子井戸数

ν_g : 群速度 [m/s] = c/n_{eq} ?

$g(n)$: 利得 [cm^{-1}]

ϵ : 利得圧縮係数?

τ_r : キャリア寿命 [s^{-1}]

τ_p : 光子寿命 [s^{-1}]

β : 自然放出光係数

上式のようなレート方程式を基に短い励起パルスを印可した時の発光および利得の時間変化についてシミュレーションを行った結果を図 1.1a に示す。赤線が光励起によるインパルス励起の様子、青線が電流注入による数 ns 秒パルス励起の様子である。青線に注目すると図 1.1a 上段での励起パルスよりも短い、数十 ps 光パルスが出てくることがわかる。さらに 1 つ目のパルス後は緩和振動が起きている。これが典型的な利得スイッチング動作である。また下段には利得の時間変化が示されている。励起が始まると同時に利得が増えていき、反転分布となると今度は誘導放出によって一気にキャリアが放出される様子がわかる。

次に過去に行われた研究について述べる。利得スイッチングによる短パルス化は長年行われてきており、図 1.1b に過去 40 年間に報告されたパルス幅がプロットされている。赤が光励起、青は電流注入を表している。青を見てみると最短でも 5ps 程度である。

利得スイッチング光パルスの短パルス化

ではどのような半導体ならば短いパルスが出てくるのかという疑問に達しますがこのような先行研究がなされています。この 2 つの連立方程式はそれぞれキャリアとフォトンの時間変位を記述するレート方程式です。先ほどのシミュレーションも同等の式に従って計算されたものです。この研究の中ではキャリアのフォトンへの変換効率に寄与する g というファクターが高いほど発生パルスが短くなるということが示唆され、実験的に示されました。

1.1.2 InGaAs 高利得材料

InGaAs




図 1.1: a 利得スイッチングのメカニズム, b 過去の研究におけるパルス幅 [3]




図 1.2: パルス生成中のキャリア密度、光子密度、利得 g の時間変化 [1]





FIG. 3. Lowest forbidden gap as a function of lattice constant for non-nitride III-V compound semiconductors (points) and their random ternary alloys (lines) at zero temperature. The materials with Γ -, X -, and L -valley gaps are indicated by solid, dotted, and dashed lines, respectively.

Band parameters for III-V compound semiconductors and their alloys

図 1.3: 格子定数



臨海膜厚d 小

臨海膜厚d 大





図 1.4: 歪み補償

1.2 本研究の目的

電流注入により短いパルスを達成すること？ 新しい構造を作ったからそれを図ること？

第2章 試料構造と測定方法

2.1 はじめに

本研究では InGaAs/GaAs 多重量子井戸・ファブリーペロー型の半導体レーザーをデザインした測定を行なった。本章では 2.2 節でそのエピ構造とデバイス化のためのプロセスについて、2.3 節で測定手法について述べる。

2.2 試料作製

本研究では活性層に InGaAs/GaAs 多重量子井戸を持つウエハをデザインした。本 2.2 節では結晶構造のデザインと測定するためのデバイス化について述べる。ウエハの結晶成長およびプロセスは NTT-AT およびオプとウェルに依頼した。

2.2.1 試料構造

まずはエピウエハ構造について述べる。試料は (1)3 周期多重量子井戸構造と (2)10 周期多重量子井戸構造の 2 種類である。それぞれのエピ構造を図 2.1 に示す。




図 2.1: エピウエハ構造




図 2.2: ブロードコンタクトレーザー

2.2.2 ブロードコンタクトレーザー

ブロードコンタクトレーザーとは光導波路を形成せずコンタクト電極をベタに蒸着したレーザーである。プロセスを簡略化することで早く測定を行うことを目的とした。ウエハの評価測定のために用いた。エピウエハのn側とp側にコンタクト金属の蒸着を行った。p側の原子は..... 劈開面は001?とかなんとか図2.2に模式図を示す。図2.2の上から下に向かって電流が流れ、活性層でキャリアの再結合が起き発光が起こる。また図の手前と奥の劈開面でファブリーペロー共振器を形成している。注入キャリアの量が閾値を超えると反転分布となり、光がそこを往復することで誘導放出が起きる。紙面の手前と奥方向に(z方向)共振器長は $L=500,1000,2000\mu\text{m}$ の3種類を作製した。また電極パッド幅は $w=3,5,10,30,50,100,300\mu\text{m}$ の6種類を作製した。

2.2.3 リッジ導波路型レーザー

次にリッジ導波路型レーザーについて述べる。その模式図を図2.3に示す。エピウエハ作製後p側クラッド層を活性層直上までドライエッチングすることで光導波路を形成している。横方向(x方向)の光閉じ込めが大きくなるため、キャリアと光の重なりが大きくなることにより利得を大きくすることができる。参考文献欲しい。一般的に行われている手法であり、本研究でも最終的に利得スイッチング動作を試みるデバイスである。共振器長は $1L=00,200,300,400,500,1000\mu\text{m}$ 、導波路リッジ幅は $w=1.5\mu\text{m},2.5\mu\text{m}$ のものを作製した。リッジの深さは $1.8\mu\text{m}$ (先発)と $1.9\sim 2.0\mu\text{m}$ (後発)である。




図 2.3: リッジ導波路型レーザー

2.2.4 マウント (ダイボンディング??)

作製したブロードコンタクトレーザーおよびリッジ導波路型レーザーに電流注入実験を行うためにマウントを行なった。それぞれ図に示す。

レーザーは AlN 基板に AnSn メッキを施してあるサブマウント (... 社製) にダイボンディングを行った。ブロードコンタクトレーザーはダイボンディングしてなかったっけ? そういえばこの状態で試料上面の電極をプローバー (先端の径... 程度の金属の針) でさわり、電流を流した。一本のバーに 5 から 6 個程度の素子があるので測定が終わったら次々とプローバーの触る箇所をかえていけば速やかに測定を続けることができる。

一方、利得スイッチング動作実験を行う試料は短い電気パルスが入るように Transistor Outline パッケージと呼ばれる缶状の金属にマウントを行った。... 社製の CAN を用いた。分離した素子を AnSn 共晶材あるいはエポキシを用いて CAN にダイボンディングし、金線をワイヤーボンディングマシンで配線した。その例を図 2.4 に示す。




図 2.4: 利得スイッチング測定デバイス外観

2.3 測定方法

本研究では主に2つの実験を行った。1つはエピウエハの品質を評価するための定常電流を印加する実験である。もう一つは利得スイッチング動作を起こすための短い電気パルスを印加する実験である。それぞれについて2.3.1節と2.3.2節で述べる。

2.3.1 定常電流注入による測定実験

まずエピウエハの品質を調べるために定常電流を注入する実験である。発振閾値電流や発振時の発光効率すなわち外部量子効率などの基本的な物性パラメータを見積もることができる。実験系を図2.5に示す。パルスジェネレータから数 μs パルスを数 ms 繰り返し周期で発生させ試料に注入する。ここでマイクロ秒程度のパルスは試料の中での発光過程やその他の物理現象の時間オーダーに対して十分長く、定常電流とみなすことができる。DC電流では熱の影響が大きくなってしまい試料が壊れてしまう恐れがあるため。Duty比(パルス幅と繰り返し周期の比)を1:1000程度に設定して実験を行った。試料からの発光強度を光パワーメータで測定した。また、回路に試料と直列に抵抗(22.4Ω)を入れ、そこにかかる電圧をモニタすることで流れる電流をそくていした。また回路全体の電圧と抵抗にかかる電圧の差をとることで試料にかかる電圧を算出した。

本来であればDC電流を印可することで定常発振させることが望ましい。しかし試料への熱の影響が無視できないほど大きくなってしまったため、本研究ではDC電流の代わりにマイクロ秒程度パルス電圧を印可した。マイクロ秒は半導体素子の中が定常状態になるには十分長く印可している時間の間に定常発振が起きているものとみなしていること。




図 2.5: 定常電流注入実験の実験系回路図

ここで用いた機材を 2.1 に示す。

表 2.1: 定常電流印加実験に用いた機材

機材	型番
Pulse Generator	Agilent 8114A
Power Meter	ADCMT 8230
Oscilloscope	埋める

2.3.2 電流注入利得スイッチング実験

ナノ秒程度の短いパルス電圧を印加することで利得スイッチング動作を起こした。その実験系の回路図を図 2.6。電気パルスがパルスジェネレータから同軸ケーブルを介して試料へ印加される。パルスジェネレータで生成された電圧パルスは可変抵抗、RF アンプで増幅されデバイスへと印可される。試料からの発光は対物レンズでコリメートされ、非球面レンズで光ファイバーに集光される。その後フォトダイオードで検出しその電圧を高速サンプリングオシロスコープでモニタすることで光の時間波形を測定した。この実験で用いた機材を表 2.2 にまとめた。




図 2.6: GS 実験系

表 2.2: 利得スイッチング実験に用いた機材

機材	型番	帯域
Pulse Generator	Agilent 81143A	1.5MHz~ 3.35GHz
Attenuator	埋める	埋める
RF Amp	ALM00110-2840FR-R	10MHz ~ 1GHz
PD	埋める	25GHz
Oscilloscope	86100D	90GHz

第3章 実験結果

本章では 3.1 節ではブロードコンタクトレーザ、3.2 節ではリッジ導波路型レーザへの電流注入実験についての実験結果を報告する。

3.1 ブロードコンタクトレーザ試料に関する測定結果

ブロードコンタクトレーザへ定常電流を流して IL カーブを得る実験を行った。様々な共振器長、電極パッド幅の試料に対して実験を行うことでウエハの基本的な物性パラメータを見積もることが目的である。

発振閾値電流を測定することに加えて、発振時の印可電流の増分に対する光出力の増大から発光量子効率 (微分外部量子効率) を見積もることが目的である。また発振閾値電流密度を算出するためにデバイス内の電流の広がりを見積もった。3 周期ウエハと 10 周期ウエハごとに節を分けている。

3.1.1 3 周期

3 周期量子井戸ブロードコンタクトレーザの結果を示す。図 3.1(a) 縦軸に発光強度 (片方の端面)、横軸に電流をとった IL カーブの結果である。また 3.1(b) は縦軸に試料にかかっている電圧、横軸に電流をとった IV カーブの結果である。共振器長 L が $L=500, 1000, 2000\mu\text{m}$ の結果をプロットした。代表としてパッド幅 $w=50\mu\text{m}$ の結果をプロットした。測定条件は $1\mu\text{s}$ パルスで 2ms 繰り返し周期である。デューティ比は 1:2000 である。

(a) を見ると各デバイスにおいて光出力強度が電流値を上げてくと増加していき、ある電流値を超えると発振が始まり発光強度が急激に増加することがわかる。その電流値を発振している時の IL カーブを直線フィッティングすることで求めた。フィッティング直線の x 切片を発振閾値電流 I_{th} とした。またフィッティング直線の傾きを発振時のスロープ効率 $\Delta P/\Delta I$ とした。ここで表とか作った方がわかりやすいか？

(b) を見ると各デバイスにおいて電流が流れ始めるのが 1V 付近からであることが見て取れる。また共振器長 L が長いほど同じ電流に対する電圧が低い。これは電流が流れる面積が共振器長 L に比例して大きくなるためデバイスの抵抗値が小さくなっているためである。




図 3.1: 3MQW の IL カーブと IV カーブ

次に様々なパッド幅に対して見積もった発振閾値電流 I_{th} の結果を図 3.2(a) に示す。発振閾値電流 I_{th} 、横軸が電極パッド幅 w である。(b) は発振時の発光効率である。先のフィッティング直線の傾きにデューティー比をかけ、さらに両端面からの発光の分で 2 倍したものをプロットした。

図 3.2(a) を見ると、パッド幅 w が 50 μm より大きい領域では閾値電流 I_{th} はパッド幅 w に対して線形に増加していることがわかる。一方パッド幅 w が小さい領域では線形に変化していない。

この原因は電流がパッド幅 w に対して無視できないほど広がってしまっているためだと考えられる。このことについて 3.1.3 節で述べる。

図 3.2(b) を見るとそれぞれの共振器長で概ね横ばいの値を持っている。




図 3.2: 3MQW の閾値電流と発光効率

3.1.2 10QW

次に10周期量子井戸ブロードコンタクトレーザーについての結果を示す。図3.3に(a)ILカーブおよび(b)IVカーブを示す。 $w=50\mu\text{m}$ を代表としてプロットした。色分けは共振器長を表す。駆動条件は2 μs パルスを2ms繰り返し周期で印可した。デューティー比は1:1000である。次に3.2




図 3.3: 10MQW の IL 結果

(a) に 3.3 (a) の IL カーブの発振時の直線フィッティング結果から閾値電流 I_{th} および (b) スロープ効率 $\Delta P/\Delta I$ をプロットした。傾きはデューティー比 1:1000 と両端面からの発光を換算していることに注意されたい。




図 3.4: 10MQW の IL 結果

3.1.3 電流広がりに関する考察

3.1.1 節と 3.1.2 節で IL カーブから閾値電流を見積もった。この値から閾値電流密度 J_{th} を求めることが大切である。レーザーの基本的な特性を知る上で閾値電流密度が大切なパラメータであるからである。発振閾値電流 I_{th} を電流が流れた面積で割れることで閾値電流密度 J_{th} が求まる。本体閾値電流電流は電流を流す面積に比例して大きくなる。面積とは電極パッド幅 w と共振器長 L の積で表される。しかし図 3.1 (a) や 3.3(a) を見るとそうになっていない。そこで発振閾値電流 I_{th}

が線形に増加する領域をフィッティングした直線の x 切片を含めたパッド幅を有効的なパッド幅と
 考えて閾値電流密度を算出した。まずは有効パッド幅を見積もった。フィッティング関数の x 切片
 の絶対値が実質的なパッド幅の増分 w' である。その値を表に示した。

表 3.1: 3QW ブロードコンタクトレーザの電流広がり	
共振器長 L (um)	パッド幅の増分 (電流の広がり) w' (um)
500	65.8
1000	54.1
2000	58.7

表 3.2: 10QW ブロードコンタクトレーザの電流広がり	
共振器長 L (um)	パッド幅の増分 (電流の広がり) w' (um)
500	51.1
1000	39.5
2000	25.7

この表の値 w' と閾値電流 I_{th} (mA) から式 (3.1) の関係を用いて閾値電流密度 J_{th} (kA/cm²) を算
 出した。

$$J_{th} = \frac{I_{th}}{(w + w')L} \quad (3.1)$$

その結果を示す。図 3.2 に 3 周期の結果、3.4 に 10 周期の結果をプロットした。




図 3.5: 3MQW の閾値電流密度




図 3.6: 10MQW の閾値電流密度

3.1.4 外部量子効率、内部量子効率と吸収係数の計算

次に IL カーブの発振時の傾きに相当するスロープ効率 $\Delta P/\Delta I$ から試料の内部量子効率および吸収係数を算出した。まずはスロープ効率 $\Delta P/\Delta I$ (W/A) から外部微分量子効率 η_d を算出した。式 (3.2) の関係を用いた。

$$\eta_d = \frac{e}{h\nu} 2 \frac{\Delta P}{\Delta I} \quad (3.2)$$

e は電気素量、 h はプランク定数、 ν は発振周波数であり、1050nm とした。 η_d はキャリアの注入数に対する取り出せる光子の数の割合である。結果を図 3.7 に示す。縦軸を η_d 横軸をパッド幅 w としてプロットした。色分けが共振器長の違いを表している。L=500um では 0.7 程度、L=1000um では 0.4 程度、L=400um では 0.3 程度の値を持っている。 η_d は共振器長 L を用いて式 (3.3) と書




図 3.7: 3QW 外部量子効率

き表される。

$$\frac{1}{\eta_d} = \frac{\alpha_{\text{int}}}{\ln(1/R)\eta_{\text{int}}} + \frac{1}{\eta_{\text{int}}} \quad (3.3)$$

α は共振器内の内部損失、 R は共振器のミラーロス、 η_{int} は内部微分量子効率である。 R は半導体デバイスの屈折率と空気の屈折率の差から 0.32 と仮定できる。見積もった η_d の逆数を共振器長に対してプロットし直線フィッティングを行なった。これを図 3.8 に示す。例としてパッド幅 $w=100\mu\text{m}$ の結果を示す。式 3.3 よりこのフィッティング直線の y 切片から内部量子効率 η_{int} を見積もると $\eta_{\text{int}}=0.96$ と計算できる。また、直線の傾きから内部ロス α_{int} を見積もると $\alpha_{\text{int}}=11.8$ (/cm) と計算できる。




図 3.8: 3QW 外部量子効率の逆数

同様の解析を 10QW についても行った。こちらは $w=50\mu\text{m}$ の結果を示している。10 周期に関しては $\eta_{\text{int}}=0.94, \alpha_{\text{int}}=18.0$ (/cm) となった。




図 3.9: 10QW 外部量子効率




図 3.10: 10QW 外部量子効率の逆数

3.2 リッジ導波路型レーザーに関する実験結果

3.2.1 定常電流の結果

作製したリッジ導波路型レーザーのついて定常電流を流し、発光測定を行った。その結果を示す。2マイクロ秒パルスで2ミリ秒周期で注入した。デューティー比は1:1000である。まずは3周期の結果




図 3.11: 3 周期 リッジ導波路型レーザーの IL カーブおよび IV カーブ




図 3.12: 3 周期 リッジ導波路型レーザーの閾値電流




図 3.13: 3 周期 リッジ導波路型レーザーのスロープ効率

次に 10 周期の結果を示す。IL カーブから閾値電流と発進時の傾きを出した。それを示す。




図 3.14: 10 周期 リッジ導波路型レーザーの IL カーブおよび IV カーブ




図 3.15: 10 周期 リッジ導波路型レーザーの閾値電流と閾値電流密度




図 3.16: 10 周期 リッジ導波路型レーザーのスロープ効率

3.2.2 短パルス電流注入の結果

リッジ導波路型レーザーに関して電流注入利得スイッチング実験を行った。その IL と時間波形を示す。

3.2.3 IL

10 周期と 3 周期一個づつ




図 3.17: 3MQW 短パルス駆動時の IL カーブ




図 3.18: 10MQW 短パルス駆動時の IL カーブ

3.2.4 3QW 試料の利得スイッチング動作

時間波形を示す。図 3.19(a) に 3 周期量子井戸レーザーの励起強度を変えたときの時間波形を示す。図 3.19(b) には強度を規格化したプロットをしめす。これらを見ると励起強度を大きくするに従ってピーク強度が高くなっていき、また立ち上がりが早くなっていることがわかる。




図 3.19: 3MQW L=100um の利得スイッチング光パルスの時間波形




図 3.20: 3MQW L=200um の利得スイッチング光パルスの時間波形




図 3.21: 3MQW $L=300\mu\text{m}$ の利得スイッチング光パルスの時間波形

3.2.5 10QW 試料の利得スイッチング動作

L=300,400,500




図 3.22: 10MQW L=300um の利得スイッチング光パルスの時間波形




図 3.23: 10MQW L=400um の利得スイッチング光パルスの時間波形




図 3.24: 10MQW L=500um の利得スイッチング光パルスの時間波形

3.2.6 結果の比較

FWHM をまとめた。でコンボリューション後の値を示した。




図 3.25: 10MQW 利得スイッチングパルスのパルス幅




図 3.26: 3MQW 利得スイッチングパルスのパルス幅

3.2.7 付録かな??コンボリジェーションの説明, 電気パルスの確認

第4章 考察

4.1 はじめに

4.2 パルス幅と共振器長の関係 (10QW)

4.3 3QW と 10QW の比較

閾値の何倍で飽和しているため利得スイッチングの速さの限界が異なる？

実験での電圧から単位体積あたりの励起強度つまり励起キャリア密度を見積もった？

第5章 まとめと展望

5.1 本研究のまとめ

5.2 今後の展望

第6章 付録

6.1 deconvolution の計算?

6.2 駆動系の電気信号

関連図書

- [1] Shaoqiang Chen, Masahiro Yoshita, Takashi Ito, Toshimitsu Mochizuki, Hidefumi Akiyama, Hiroyuki Yokoyama, Kenji Kamide, and Tetsuo Ogawa. Analysis of Gain-Switching Characteristics Including Strong Gain Saturation Effects in Low-Dimensional Semiconductor Lasers. *Japanese Journal of Applied Physics* , Vol 5,098001, 2012.
- [2] 伊賀健一 (1994) 『半導体レーザ』 , オーム社
- [3] Takashi Ito , Hidekazu Nakamae, Yuji Hazama, Takahiro Nakamura, Shaoqiang Chen, Masahiro Yoshita, Changsu Kim, Yohei Kobayashi and Hidefumi Akiyama. Femtosecond pulse generation beyond photon lifetime limit in gain-switched semiconductor lasers .*Communications Physics*, DOI: 10.1038/s42005-018-0045-0, 2018.
- [4] A. Hasegawa and Y.Kodama, Signal transmission by optical solitons in monomode fiber, *Proc. IEEE*,vol.69, No.9, 1145-1150, (1981)
- [5] B.N. Chichkov, C.momma, S.Nolte,F. von Alvensleben, A. Tünnermann, Femtosecond, picosecond and nanosecond laser ablation of solids. *Appl. Phys. A*vol.63,109-115, 1996.
- [6] Hiromasa Ito, Shigeru murata, Hiroyuki Yokoyama and Humio Inaba. 高周波変調にもとづく AlGaAs 半導体レーザからの超短光パルス発生, 応用物理, 第 50 巻, 第 1 号, 18-28, (1981)

謝辭