



新雅塑膠有限公司 SINGA PLASTICS LIMITED

COMPANY REG NO: 196600054R
NO. 1, FOURTH CHIN BEE ROAD, JURONG TOWN, SINGAPORE 619697
TEL : (65) 6265 0922 / 6395 0922 (65) 6261 0673 (Sales)
FAX : (65) 6268 4536 (Admin) (65) 6265 7194 (Sales)
(65) 6265 2076 (Production) (65) 6268 0007 (Tools & Die)
Website: <http://www.singaplastics.com>



TEST REPORT (In-House)

Our Ref. : SPL/QC2/IHTR/21-110

Page 1 Of 1

Test Method : **RWDP (In-house Standard)**
Sample Reference : **16mm (AEO 1/2")**
Colour : **Grey**
Inspection Date : **15/02/21**

1) DIMENSIONAL MEASUREMENT		1.	2.	3.	Requirements
Mean Outside Diameter (mm)		21.9	21.9	21.9	Min. 21.8
					Max. 22.2
Outside Diameter (mm)	Min.	21.8	21.8	21.8	Min. 21.8
	Max.	22.0	22.0	22.0	Max. 22.2
Wall Thickness (mm)	Min.	1.80	1.73	1.74	Min. 1.6
	Max.	1.96	1.90	1.92	Max. 2.0

2) VICAT SOFTENING TEMPERATURE TEST		Requirements
Result Of Test (°C)	84	Min. 76

Inspected By :



Approved By :

