

	Specimen label	Width [mm]	Thickness [mm]	Length [mm]	Tensile strain (Displacement) at Break (Standard) [%]	Maximum Tensile stress [MPa]
1	Aluminum 2024-1	10.46	1.63	75.67	19.55	469.89
2	Aluminum 2024-2_1	10.29	1.55	61.52	9.92	466.68
3	Aluminum 2024-2_2	10.01	1.52	65.33	7.14	511.47
4	Aluminum 2024-2_3	9.70	1.30	67.84	10.98	633.19

