全氟化彈性體密封件
Perfluoroelastomer Parts

TFC-66721

物理特性

硬度(Shore A)	67
顏色	白色
模數(100% Modulus MPa)	6.9
拉伸強度(Tensile MPa)	13.7
延伸率(Elongation,%)	229.1
壓縮變形率(%,70hr@200℃)	16.3
最高連續使用溫度(℃)	250

產品簡介

TFC-66721為全氟化彈性體。使用此材質製成的密封件主要用於半導體晶圓製造業，平面顯示器製造業及石油化學工業。本產品對強酸 / 強鹼、有機溶劑化學品及高溫蒸汽，均能表現出極優越穩定的特性。

本產品之最後包裝與清潔均於無塵室內完成。

台灣氟材料股份有限公司 TFC 材質證明章

特性與優點

- 最高連續使用溫度250℃
- 優異的壓縮變形率
- 極佳的化學耐受性
- 優異的產品物理特性

建議應用位置

- 反應槽密封件(Chamber Seals, Lid Seals)
- 管線接頭密封件(Fitting Seals)
- 氣體管線密封件(Pipe Seals)
- 閥體密封件(Valve Seals)

建議應用製程

- 反應槽
- 化學液體及蒸汽輸送
- 濕式蝕刻 / 清洗製程
- 控制閥

2022/07/28 V3

台灣氟材料股份有限公司 24452 新北市林口區粉寮路二段 1-1 號
TEL: +886-2-2601-5191 FAX: +886-2-8601-2821 tfc@fluoropolymer.com.tw