

 MARUWA		議事録	開催者	
			作成者	武藤
会議名	Haemonetics サンプルに関して協議			
開催日	31-Aug-22			
場所	Haemonetics ペナン工場 オフィス会議室			
出席者	Haemonetics: GM Mr.Allan, Manager Mr.Sam, S/Engineer Mr.Alex, Project Head Mr.Chun			
	MARUWA マレーシア : Mr.Lai, 武藤			
議題	今後のサンプル製作について			
	LINX測定器では、顧客の要求する精度が無く規格値のデータが得られなかった。			
	平坦度 規格 : Low 0. 0 0 μm ~ High 0. 8 3 μm			
	表面粗さ 規格 : Low 0. 1 5 μm ~ High 0. 3 0 μm			
	全 1 5 種類のサンプルを測定したが、研磨後とラッピング後の差も判別出来ない数値となった。			
	実際は最小測定値が 1 ミクロンまでしか測れない測定器で有った。			
	顧客提案でアメリカ拠点 R & Dへサンプルを発送して測定し評価をする。 1 1 日発送			
	今後のサンプル製作について協議			
	●問題点			
	1, 規格値測定に関して、MARUWAに顧客が要求する精度が計れる測定器が無い。			
	2, 表面粗さに関して、ラッピングで使用しているダイヤモンドでは小さすぎて規格に入らない。			
	(C V 品 粗さ 0. 0 3 μm 約1/10)			
	3, MARUWAサンプル形状が図面と異なる。 寸法が大きい外周エッジ部のC面が小さい			
	●対策と提案			
	1, の対策に関して			
	・ Allan GMからUSに有る測定器をMARUWAへ貸してはどうか検討してみてもと提案有り。			
	・ LINX上海に今回の規格に対しての測定精度が有る装置が有るので測定を依頼する。			
	しかし、数は数個で複数回の測定は不可のため継続測定が出来ない問題点が残る。			
	・ Manager Mr.Samからペナンでガラスを扱うメーカーに測定装置が有ると伺った。			
	そこに持ち込むのは難しいので、マラッカ内にガラスを扱うメーカーに測定依頼を検討			
	候補 : OHARA, KONICA			
	ライさんからOHARAへ依頼をする。			
	2, の対策に関して			
	・ 現行ダイヤの粒径が 4 ~ 6 μm と小さく、顧客要求の表面粗さが出ないため大きいサイズの			
	ダイヤモンドを入手する。 土岐資材へ調達依頼済。			
	3, サンプル製品形状に関して			
	金型形状を確認する必要有り。改造又は新規製作を検討する。工藤さんにも相談して進めます。			
	Allan GMより現行品の供給量が少なく、2 社目、3 社目も品質が悪く困っているので助けて欲しい			
	と強く要求された。MARUWA品に期待をしていると伝えられた。			
	工程案内して頂いた。 輸血用の容器を材料から成形、組立、セラミックディスク接着工程を案内			
	された、セラミックディスクはすべてピンク色でオリジナル業者（ドイツ製）からの供給品だった。			
	京セラ品（韓国製・白色）カケ・表面不良・クラックがドイツ製に比べて多く使用数を控えている。			
	アルミナ 9 0 % で規格をクリア出来たら、8 5 % も早く欲しいと Allan GM より依頼が有った。			
	●まとめ			
	規格値が測定出来る精度の装置を早期に探す必要有り。			
	表面粗さ対策として粒径の大きいダイヤを複数サイズ調達をしサンプル製作する。			
	平坦度に関しては、ラッピングをすれば規格値に入ってくると考えられる。			
資料				
次回予定				