

**PENIMBANGAN MATERIAL MARSHALT
AC - BC**

1

NO	JENIS MATERIAL	COMULATIF %		BERAT TOTAL	BERAT SATUAN	KOMULATIF BERAT
1	ABU	34.38	x	1200	=	412.6
2	PASIR	9.55	x	1200	=	114.6
3	Medium (0,5 - 1)	23.88	x	1200	=	286.5
4	C A (1 - 2)	26.74	x	1200	=	320.9
5	SEMEN	0.96	x	1200	=	11.5
6	ASPALT	4.50	x	1200	=	54.0
		100.00				1200.0

2

NO	JENIS MATERIAL	COMULATIF %		BERAT TOTAL	BERAT SATUAN	KOMULATIF BERAT
1	ABU	34.20	x	1200	=	410.4
2	PASIR	9.50	x	1200	=	114.0
3	Medium (0,5 - 1)	23.75	x	1200	=	285.0
4	C A (1 - 2)	26.60	x	1200	=	319.2
5	SEMEN	0.95	x	1200	=	11.4
6	ASPALT	5.00	x	1200	=	60.0
		100.00				1200.0

3

NO	JENIS MATERIAL	COMULATIF %		BERAT TOTAL	BERAT SATUAN	KOMULATIF BERAT
1	ABU	34.02	x	1200	=	408.2
2	PASIR	9.45	x	1200	=	113.4
3	Medium (0,5 - 1)	23.63	x	1200	=	283.5
4	C A (1 - 2)	26.46	x	1200	=	317.5
5	SEMEN	0.95	x	1200	=	11.3
6	ASPALT	5.50	x	1200	=	66.0
		100.00				1200.0

4

NO	JENIS MATERIAL	COMULATIF %		BERAT TOTAL	BERAT SATUAN	KOMULATIF BERAT
1	ABU	33.84	x	1200	=	406.1
2	PASIR	9.40	x	1200	=	112.8
3	Medium (0,5 - 1)	23.50	x	1200	=	282.0
4	C A (1 - 2)	26.32	x	1200	=	315.8
5	SEMEN	0.94	x	1200	=	11.3
6	ASPALT	6.00	x	1200	=	72.0
		100.00				1200.0

5

NO	JENIS MATERIAL	COMULATIF %		BERAT TOTAL	BERAT SATUAN	KOMULATIF BERAT
1	ABU	33.66	x	1200	=	403.9
2	PASIR	9.35	x	1200	=	112.2
3	Medium (0,5 - 1)	23.38	x	1200	=	280.5
4	C A (1 - 2)	26.18	x	1200	=	314.2
5	SEMEN	0.94	x	1200	=	11.2
6	ASPALT	6.50	x	1200	=	78.0
		100.00				1200.0