

FICHE TECHNIQUE

TEXEL GEOCONDUCT 250



Type de produit	Géocomposite conducteur non-tissé aiguilleté
Composition	Polypropylène et/ou polyester, Inox
Fonction principale	Conduction électrique

Le produit est composé de deux nappes géotextiles en fibres synthétiques courtes de polypropylène ou polyester ainsi que d'une nappe structurante conductrice d'électricité. La nappe conductrice comprend des cables inoxydables formant un maillage de 50 mm x 50 mm. Ces composants sont associés entre eux par aiguilletage. Texel Geoconduct est compatible avec les techniques de détection géoelectrique de fuites.

Propriété	Méthode de test	Référence	Valeur
Géotextile			
Résistance à la rupture	ASTM D4632	SM/ST	135 N
Allongement à la rupture	ASTM D4632	SM/ST	50 %
Résistance à la déchirure	ASTM D4533	SM/ST	70 N
Ouverture de filtration (FOS) ⁽¹⁾	CAN 148.1 No. 10	-	0.120 mm
Permittivité	ASTM D4491	Nappe filtrante	1.80 sec ⁻¹
Géocomposite			
Masse surfacique	ASTM D5261	-	225 g/m ²
Résistance à la rupture ⁽²⁾	ASTM D4632	SM/ST	500 N
Résistance à la déchirure ⁽²⁾	ASTM D4533	SM/ST	150 N
Temps de réponse jet d'eau ⁽²⁾	Interne	-	< 1 sec
Dimensions			
Largeur	-	-	3.90 m
Longueur	-	-	200 m

À moins d'avis contraire, les propriétés sont basées sur la valeur minimum moyenne de rouleau (MARV).

1- Maximum Average Roll Values (MaxARV)

2- Valeur typique

Notre système de gestion de la qualité est certifié par la norme ISO-9001.

Notre laboratoire interne est certifié par la Geosynthetic Accreditation Institute - Laboratory Accreditation Programm (GAI-LAP).

Révision : 2023-07-20

Texel se réserve le droit de modifier les présentes propriétés en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. L'utilisateur est invité à vérifier si ce document représente la dernière mise à jour. Texel n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité relative à l'usage, l'installation ou à la convenance d'utilisation. Texel doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. Sa responsabilité se limite au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.

ALKEGEN