

품질인증(Q-Mark) 검사 결과통보서

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (031)853-8072 FAX (031)853-8075

성적서번호: CTQ-2025-000556

접 수 일 자 : 2025년 11월 05일

대 표 자: 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 07일

업 체 명: (주)쌍곰

주 소: 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

규 격: 지방산계, 바르다, 6 L

수 량: 80 EA

품 명: 건축용 시멘트 방수제

판 정: 합격

검 사 결 과

시험항목	단위	시료구분	기준치	결과치	시험방법
외관	-	n1	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QF-2451-01)
외관	-	n2	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QF-2451-01)
외관	-	n3	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QF-2451-01)
용량	L	n1	표시치(6 L) 이상	6.1	품질보증검사기준(QF-2451-01)
용량	L	n2	표시치(6 L) 이상	6.2	품질보증검사기준(QF-2451-01)
용량	L	n3	표시치(6 L) 이상	6.1	품질보증검사기준(QF-2451-01)
응결시간(초결)	시간:분	n1	1 이상	4:20	품질보증검사기준(QF-2451-01)
응결시간(종결)	시간:분	n1	10 이내	5:50	품질보증검사기준(QF-2451-01)
안정성(침수방법)	-	n1	이상이 없을 것	이상없음	품질보증검사기준(QF-2451-01)
강도비	%	n1	60 이상	80	품질보증검사기준(QF-2451-01)
흡수비(24시간)	-	n1	0.7 이하	0.6	품질보증검사기준(QF-2451-01)
투수비	-	n1	0.6 이하	0.5	품질보증검사기준(QF-2451-01)

※ 시험방법:품질보증검사기준(QF-2451-01)

위와 같이 검사결과를 통보합니다.

- Next Page -

Cho Min Hyung

검사원: 조민형

Tel : 031-853-8072

Bae Il-yong

검사 승인자: 배일용

2026년 01월 07일

한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

품질인증(Q-Mark) 검사 결과통보서

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (031)853-8072 FAX (031)853-8075

성적서번호: CTQ-2025-000556

접 수 일 자 : 2025년 11월 05일

대 표 자: 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 07일

업 체 명: (주)쌍곰

주 소: 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

규 격: 지방산계, 바르다, 6 L

수 량: 80 EA

품 명: 건축용 시멘트 방수제

판 정: 합격

검 사 결 과

시험항목	단위	시료구분	기준치	결과치	시험방법
------	----	------	-----	-----	------

* 배합비(질량비) - 희석액(*)

방수제 : 물 = 1 : 30

* 응결시간 및 안정성 시험 배합비(질량비)

시멘트 : 희석액(*) = 100 : 26(KS L ISO 9597의 '5.2.3 표준 주도의 결정'에 따라서 수량을 결정함).

위와 같이 검사결과를 통보합니다.

Cho Min Hyung

검사원: 조민형

Tel : 031-853-8072

Bae Il-yong

검사 승인자: 배일용

2026년 01월 07일

한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code