

EP-9000DW

바탕면 강화용 에폭시

개 요

- 콘크리트 표면, 방통면등에 도포하여 바탕면을 강화하는 프라이머입니다.
- 바탕면에 침투하여 균열 및 공극에 충전하는 효과가 뛰어납니다.
- 우수한 도포작업성을 가지며 도포 후에는 도포자국이 남아서 도포유무를 확인할 수 있습니다.

특 성

- EP-9000DW는 주제, 경화제를 4:1로 혼합하는 반응경화형 특수에폭시 제품입니다.
- 내약품성, 내수성, 내마모성이 우수합니다.
(단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말 것)
- 프라이머 처리 후 표면강도가 매우 우수합니다.
- TVOC 방출량이 적은 친환경 제품입니다.

용 도

- 부실한 하지면 보강 및 부착력 증진.
- 콘크리트 벽, 바닥에 작업도구(롤러, 붓 등)를 사용하여 도포.

사양 및 적용

주 성 분	주 제	에폭시 수지
	경화제	폴리아민 수지
용 량	12.5kg (주제 10kg/경화제 2.5kg)	
종 류 (색 상)	주 제: 투명액체 경화제: 담황색액체	
혼 합 비	주제 : 경화제 = 4 : 1	
가 사 시 간	약 60 분 (상온기준) (주변 온도, 습도에 따라 다름)	
지속건조시간	24시간(상온기준)	
표준 사용량	바탕면, 시공방법에 따라 사용량 증감됨 1칸당 약 50m ² / 1Kg 3~4m ²	
경 화 시 간	24시간 (상온기준) (현장기온에 따라 경화시간이 다름.)	

작 업 방 법

- ① 제품개봉
 - 주제 / 경화제를 각각 준비하고 개봉하여 준비한다.
 - 제품 개봉시 제품특유에 냄새가 있을 수 있으니 개봉하고 냄새를 맡지 않는다.
- ② 주제와 경화제를 4:1의 비율로 용기에 넣어 충분히 혼합하십시오. (균일한 색상이 되도록 혼합)
- ③ 혼합한 프라이머는 20℃에서 60분 이내 사용가능하므로, 가사시간 내에 사용하십시오.
- ④ 바탕면에 프라이머를 충분히 도포하여 주시고 흡수율이 매우 높은 바탕면은 2회 도포해주시기 바랍니다.
(건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착체등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)
- ⑤ 현장기온이 내려가면 경화가 지연되므로 작업 시 참조하여 주십시오.

주 의 사 항

- 시공 시 현장온도 5℃ 이상에서 유지하는 것을 권장드립니다.
- 작업 후 작업공구에 묻은 프라이머는 즉시 제거해주시고.
- 주제와 경화제는 중량비로 4:1 비율로 혼합하여 사용해 주십시오.
- 프라이머 도포 후 표면이 건조되었을때 타일접착제를 도포하여 주십시오.
- 시공장소는 충분히 환기를 시키면서 시공하십시오.
- 프라이머는 3개월 이내에 사용을 권장드리며, 3개월 이후는 주제 경화제 각각 충분히 혼합하여 사용하십시오.
- 유효기간 경과 시 침전이 발생되므로 당사에 문의하고 사용하십시오.
- 타사제품 또는 다른물질과 혼합하여 사용하지 말아 주십시오.
- 수정 작업을 할 때에는 가사시간 전에 수정하여 주십시오.
- 적당 한 작업 도구를 사용하여 시공하여 주십시오.
- 5℃ 이하에서는 경화가 지연될 수 있습니다.
- 보관 시는 직사광선을 피하고 기온의 변화에 주의할 것.
- 주제 경화제 비율이 4:1로 맞지 않거나 충분한 혼합이 되지 않을 경우 미경화가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.