

에폭시 라인 줄눈

에폭시 줄눈제

개 요

에폭시 라인 줄눈은 에폭시계 수지로서 기존 백시멘트 대비 내화학적 경도 및 강도가 우수하며 방수성 그리고 세척성이 우수한 제품입니다. 그리고 에폭시 특유의 황변현상이 최소화된 프리미엄 고급 에폭시 줄눈제입니다.

특 성

- 에폭시 특유의 강도 및 경도 내화학적 등 물리적인 특성이 우수합니다.
- 시공 후 세척성이 우수합니다.
- 백화현상이 없습니다.
- 황변현상이 없습니다.

용 도

- 욕실, 주방, 베란다, 현관 바닥 타일 줄눈 시공

사양 및 적용

주 성 분	에폭시
용 량	A제 1kg, B제 0.5kg, C제 5kg
혼합비(바닥)	1 : 0.5 : 5
혼합비(벽)	1 : 0.5 : 6
부착가능시간	약 50분(표준상태) 주변환경에 따라 달라질 수 있습니다.
종 류(색 상)	White, Vanilla, Ivory, L.Ivory L.Camel, Mocha, Beige, L.Brown, Brown, Choco, L.Grey, Grey, Cement, S.Grey, Charcoal, D.Grey, Dark
표준 사용량 (타일줄눈)	줄눈폭 3~5mm일 경우 타일크기 300*600 일 때 0.2~0.4kg/m ² 16~33m ² /1set(6.5kg) 타일크기 600*600 일 때 0.1~0.2kg/m ² 33~65m ² /1set(6.5kg)
유효 기 간	24개월
지 속 건 조	약 12시간

*작업성은 분말 사용량에 따라 다름

표 준 사 용 량

- 줄눈폭 3~5mm일 경우
타일크기 300*600 일 때 0.2~0.4kg/m²
16~33m²/1set(6.5kg)
- 타일크기 600*600 일 때 0.1~0.2kg/m²
33~65m²/1set(6.5kg)

혼 합 방 법

- 바탕 작업

가. 기존 시멘트줄눈 시공부위에 V컷으로 충분히 제거.

나. V컷 이후 분진 및 오염물질을 제거한다.

■ 제품혼합

가. 필요한 양만큼 주제와 경화제를 덜어 계량한다

나. 주제와 경화제를 1:0.5의 비율로 혼합통에 넣고 충분히 혼합한다.

다. 혼합된 액상에 분말 5의 비율로 투입하여 교반을 진행.

(벽면에 혼합이 미흡한 부위를 스크래퍼등으로 긁어주고 재혼합 진행)

라. MATT한 광택을 원하신다면 분말을 6의 비율로 투입하면 됩니다(단, 주제 경화제의 비율 1:0.5는 고정비율이며 분말을 5~6으로 조절하시면 됩니다. 분말이 늘어난 만큼 혼합작업성은 소폭 떨어질 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다)

시 공 방 법

■ 줄눈 시공

가. 줄눈을 주제 1 : 경화제 0.5 : 분말 5 의 비율로 혼합합니다.

나. 줄눈 부위에 충분히 채워지도록 장비를 사용하여 밀어넣고 어느 정도 줄눈의 채움이 완료되면 스펀지로 오염부위를 제거해 주세요.(마스킹 테이프를 이용하여 줄눈 부위를 붙이고 청소 없이 바로 떼어 버리는 방법도 있습니다.)

다. 시공이 완료된 후에는 시트, 차양막 등 보양제를 덮어줍니다.

라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 합니다.

마. 시공 후 경보행은 2~3일 정도이며 중보행은 5일 정도입니다.

주 의 사 항

- 주제, 경화제, 분말 이외 어떤것도 혼합하면 안됩니다.
- 주제/경화제의 경우 혼합비를 준수하여 주십시오
- 분말의 경우(C제)는 기호에 맞게 혼합비를 조절하는 것은 무방합니다.(점도조절은 분말을 더 넣을경우 되고 덜 넣을경우 질게 됩니다.)
- 줄눈 폭이 3mm 미만, 5mm 이상일 경우 시공을 금합니다.
- 타일시공 접착제가 충분히 양생된 후 줄눈을 시공하여 주십시오.
- 시공이 완료된 후 충분히 보양제를 덮어주며 최소 1~2일 정도 양생시간이 필요합니다.
- 충분히 양생 전에는 충격을 금해야 합니다.
- 컬러 색상은 변동이 있을 수 있습니다.
- 고온의 열을 장시간 받는 곳은 시공을 피해 주십시오

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

- 양생시간은 온도에 따라 변할 수 있습니다.
- 5℃ 이상의 환경에서 시공을 하십시오.
- 개봉한 제품은 밀폐시켜 보관 할 것
- 오래동안 보관할 경우 층분리가 발생할 수 있으니 흔들어 사용하

십시오

- MATT한 광택을 원하신다면 분말의 비율을 높이면 됩니다(단, 주제와 경화제의 비율은 항상 일정해야 합니다)

