

시험성과대비표

쌍곰ALC수지몰탈 미장용



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
쌍곰 ALC 수지몰탈 미장용	전단 접착강도(28일)	N/mm ²	1.03	1.31	합격	도기질 타일 시멘트 KS L 1592:2024

* 배합비(시료:물=100:28)



쌍곰기술연구소장