

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139608

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 04월 10일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : KS 바르다 (방수제)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
응결시간(초결)	시간:분	-	4:50	KS F 4925 : 2023
응결시간(종결)	시간:분	-	5:55	KS F 4925 : 2023
안정성(침수방법)	-	-	이상없음	KS F 4925 : 2023
압축 강도	MPa	-	30.9	KS F 4925 : 2023
물흡수 계수비	-	-	0.47	KS F 4925 : 2023
투수비	-	-	0.50	KS F 4925 : 2023
부착 강도	MPa	-	1.13	KS F 4925 : 2023

- 배합비 (질량비) 의뢰자 제공

물 : 바르다 = 30 : 1

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Bae Sang Jin

작성자 : 배상진

Tel : 032-570-9659

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 04월 10일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code