

UBR 에폭시

UBR 접착용 에폭시

개 요

- UBR 방수판에 타일을 부착할 수 있는 특수에폭시로 높은 접착강도를 가지는 제품입니다.
- 휘발성 유기화합물질 및 포름알데히드 방산량이 매우 적은 친환경 타일 접착제입니다.
- 우수한 도포 작업성을 가지며 내수성이 우수한 장점이 있습니다.

특 성

- UBR 에폭시는 주재, 경화제를 1:1로 혼합하는 반응경화형 특수 에폭시 제품입니다.
- 내약품성, 내수성, 내마모성이 우수합니다.
(단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말 것)
- 기계적 강도가 우수합니다.
- TVOC 방출량이 적은 친환경 제품입니다.

용 도

- 타일용 2액형 UBR 에폭시 접착제.
- UBR 방수판 위에 타일 시공 시 적용.

사양 및 적용

주 성 분	주 재	에폭시 수지
	경화제	폴리아마이드 수지
용 량	30kg (주재 15kg/경화제 15kg)	
종 류 (색 상)	주 재: 백색 Paste 경화제: 회색 Paste	
혼 합 비	주재 : 경화제 = 1 : 1	
가 사 시 간	약 60 분 상온 기준 (주변 온도, 습도에 따라 다름)	
지속건조시간	72시간	
표준 사용량	바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨 - 압착 공법 : 사용자 조건에 맞게 사용	
경 화 시 간	완경경화 72시간 (현장기온에 따라 경화시간이 다름.)	

작 업 방 법

- 바탕면 처리
 - 타일 및 시공부위에 수분, 오염물을 충분히 제거하여 주십시오.
 - UBR 방수판을 빗자루나 청소도구를 사용하여 청소해 주십시오.
 - 바탕면이 습식일 경우 충분히 건조시킬 것.(4주이상)
- 주재와 경화제를 1:1의 비율로 용기에 넣어 충분히 혼합하십시오. (균일한 색상이 되도록 혼합)
- 혼합한 접착제는 20℃에서 60분 이내 사용가능하므로, 필요한 만큼 혼합하여 사용하십시오.
- 바탕면에 접착제를 충분히 도포하고 피착제를 밀착해 주십시오. (건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)
- 현장기온이 내려가면 경화가 지연되므로 작업 시 참조하여 주십시오.
 - 현장기온 10℃ 초기경화 약 24시간 / 완전경화 약 48시간
 - 현장기온 5℃ 초기경화 약 36시간 / 완전경화 약 72시간 이상

주 의 사 항

- 시공 시 현장온도 15℃ 이상에서 유지하여 주십시오.
- 접착 후 타일 위에 물은 접착제는 즉시 제거해주십시오.
- 주재와 경화제는 중량비로 1:1 비율로 혼합하여 사용하 주십시오.
- 접착면은 48시간 이후 경보행이 가능하므로 주의하여 주십시오.
- 시공장소는 충분히 환기를 시키면서 시공하십시오.
- 접착제는 3개월 이내에 사용을 권장드리며, 3개월 이후는 주재 경화제 각각 충분히 혼합하여 사용하십시오.
- 유효기간 경과시 침전이 발생되므로 당사에 문의하고 사용하십시오.
- 타사제품 또는 다른물질과 혼합하여 사용하지 말아 주십시오.
- 수정 작업을 할 때에는 가사시간 전에 수정하여 주십시오.
- 지정된 헤라를 사용하여 시공하여 주십시오.
- 5℃ 이하에서는 경화가 지연되어, 접착력이 저하될 수 있으니 지양하여 주십시오.
- 보관시는 직사광선을 피함과 동시에 동결이 생기지 않도록 기온의 변화에 주의할 것.
- 주재 경화제 비율이 1:1로 맞지 않거나 충분한 혼합이 되지 않을 경우 미경화가 발생될 수 있으니 주의하여 주십시오.