

급결바르다

시멘트 액체 방수제

개 요

급결바르다는 규산소다를 주성분으로 제조되어 시멘트와 수화 반응을 촉진시켜 몰탈 및 콘크리트의 경화시간을 단축시키는 제품으로 조기에 강력한 방수효과와 높은 강도를 얻을 수 있으며, 우수한 접착력을 나타냅니다.

특 성

- 첨가제의 적용으로 작업성이 우수합니다.
- 조기에 강력한 방수효과와 높은 강도를 나타냅니다.

용 도

- 물구멍, 조인트 등 긴급한 지수가 필요한 부위
- 지하실구조물의 수압으로 인해 물이 흐르거나 차오르는 부위
- 몰탈, 콘크리트, 레미콘 혼합 및 타일 줄눈 (힘받는 내력벽, 기둥, 바닥 부분 적용 시 강도 저하 주의)

사양 및 적용

품 명	시멘트용 급결제
성 분	규산소다, 첨가제
성 상	투명 액상
중 량	12ℓ (2ℓ×6개입) / 18ℓ 캔
유효기간	1년

시 공 방 법

- 바탕준비
가. 레이턴스 제거 및 모체부분의 열화·불량 부분을 제거하고, 콘크리트 표면에 방수재와의 부착을 방해할 요소를 제거한다.
- 혼합방법
가. 지수 용도로 사용시에는 원액 사용을 기준으로 하되 작업시간의 조절이 필요한 경우 소량의 물을 첨가하여 경화속도를 조절할 수 있다.
나. 콘크리트나 몰탈의 급결용 또는 방수의 용도로 사용시에는 원하는 경화시간에 맞추어 적량의 물을 첨가하여 사용합니다.
다. 제품의 급결속도는 주위환경 및 사용재료의 영향을 많이 받으므로 물과의 혼합비율은 작업환경에 따라 작업자가 적절하게 판단하여 사용합니다
- 시공방법
가. 물구멍 등의 지수시에는 1회 사용에 적당한 양의 시멘트와 본 제품을 통에 나누어 1차 배합 후 장갑을 낀 손으로 집어 시공예정 부위에 부착 후 손으로 눌러 굳을 때까지 압력을

가하고 표면을 마무리 한 후 후속공정을 실시한다.

나. 몰탈 및 콘크리트의 응결시간 단축 또는 방수용도로 적용시에는 원하는 몰탈 또는 콘크리트의 혼합수에 본 제품의 적량을 첨가하여 경화시간에 적합한지 확인하는 시험 후 적정 혼입량을 결정하여 시공하도록 한다.

보 양

- 가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.
- 나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.
- 다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다.
- 라. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 급결바르다 시공시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 한다.
- 시공 후 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공한다
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 온도가 5℃이하이면 급결속도가 여름철에 비해 급격히 저하되므로 제품 및 혼합수의 온도를 상온 정도로 데워서 사용한다.
- 배합수는 반드시 깨끗한 청수를 사용한다.
- 충분한 양생 후 후속 공정을 실시하고, 일반사항은 건설공사 표준시방서에 따른다.
- 밀폐된 구조를 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.
- 본 제품을 적용할 경우 압축강도가 저하될 수 있으므로 힘을 받는 건물 구조부재에는 적용을 할 수 없다.