

친환경 데코본드 (난방용)

개요

특수 합성수지계 에멀전을 주성분으로 한 페이스트 상태의 바닥재 접착제로서 접착성과 작업성이 우수한 제품입니다.
(KS F 3218)

특성

- 접착성과 접착력이 우수합니다.
- 간편하고 빠른 시공이 가능합니다.
- 수성으로 환경 친화적입니다.

용도

- 콘크리트 바닥면에 디럭스, 센스, 데코, 우드타일 등의 각종 PVC 타일 시공

사양 및 적용

주 성 분		아크릴 수지 에멀전
용량	친환경 데코본드	10kg Can
부착가능시간 (오픈타입)		접착력 발현(약 10분) 후 표면 걸마름 진행 전
지속건조		24 시간
양생시간		72 시간
비중		1.2 ~ 1.3
적용 타일		PVC 바닥 타일(디럭스, 센스, 데코, 우드 타일 등)
표준 사용량 (바닥)		바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨 - 요철크기 2mm일때 약 0.3kg/m ² , 약 30m ² /10kg (미장 바탕면, 접착 공법 기준)
유효기간		6개월 (밀봉하여 실내에 얼지 않게 보관)

시공방법

- 바탕면은 충분히 양생하고 수분이 8% 이하로 건조시킴.
- 바탕면의 모래와 같은 분진, 기름, 페인트, 왁스, 이물 등의 불순물을 깨끗이 제거함.
- 바탕면의 강도가 약하거나 분진 등이 있을 경우 보수, 건조시킨 후 시공함.
- 평활성이 유지된 바탕면에 데코본드를 2mm~3mm 표준형 공구로 균일하게 도포함.
- 도포된 접착제는 접착성이 발현 되는 시간이 필요함.

PVC 바닥 타일 접착제

- (바로 부착 시 접착력이 부족하여 타일 들뜸이 발생 할 수 있음)
- 계절별, 온도별 부착시간이 다를 수 있으니 손으로 접착성을 확인 후 시공함.
 - 접착성이 발현이 된 후에 PVC 바닥 타일을 시공함.
(상온18~22℃, 약10분 후 부착)
 - 저온시에는 경화가 늦어지거나 바닥의 친화가 떨어져 들떠 올 수 있으니 시공에 각별한 주의가 필요함.
 - 시공 후 24시간 이전 난방을 금지하고 난방 온도가 높은 부위는 시공을 금함.
 - 시공 완료 후 롤러(50kg) 등 을 이용하여 압착 양생을 함.

주의사항

- 바탕면의 수분 함유량은 8%이하로 건조, 양생 하십시오.
(수분은 타일 들뜸의 원인)
 - 시공 시 바탕면의 온도는 15℃이상을 유지할 것.
(바탕면의 낮은 온도는 불완전 접착의 원인)
 - 동결기 시공 시 타일을 살짝 가열한 후 시공하여 타일의 팽창에 의한 들뜸을 예방할 것.
 - 접착성이 발현이 된 후에 시공하십시오.
(상온 20℃, 약 10분 후 부착)
 - 하지면의 상태, 계절별 온도의 차이에 따라 부착시간이 다를 수 있으므로 손으로 접착성을 확인 후 시공할 것.
 - 시공 후 2~3일은 접착제의 양생이 필요하므로 바닥 난방을 금지하고, 난방 온도가 높은 부위는 시공을 금할 것.
 - 저온시에는 경화가 늦어지거나 바닥의 친화가 부족하므로 타일이 들뜨지 않게 주의할 것.
 - 목재 부위 및 기존 PVC 바닥재(경보행, 중보행 장판)위에는 타일 들뜸이 발생할 수 있으니 바닥재, 접착제 등 이물을 깨끗이 제거 후 시공할 것.
 - 제품은 화기 및 직사광선을 받지 않는 5℃~35℃의 건냉암소에 보관할 것. (동결 시 사용이 불가하니 주의 요함)
 - 밀봉 보관, 보관 시 생긴 피막은 걷어내고 사용.
- ※ 건조/양생기간은 시공두께, 온도, 습도 하지면, 피착제 등 작업 여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다.

기타

- 인증 보유 현황
환경마크 인증(인증사유 : 유해물질감소, 생활환경오염감소)

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.