

시험 성적서

시료명(생산국) : 드라이픽스 I PA-8000

접 수 번 호 : KCM025-01305

시료 채취 장소 : -

의 퇴 인 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시료 채취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	위치교정도 (분)	KS L 1592:2024	20이상	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		석광현	
2	개방시간 (분)	KS L 1592:2024	30이상					
3	전단접착강도 [A형타일] - 7일기건양생 (MPa)	KS L 1592:2024	2.16					
4	전단접착강도 [A형타일] - 4주기건양생 (MPa)	KS L 1592:2024	2.66					
5	전단접착강도 [A형타일] - 4주기건양생후 동결융해 (MPa)	KS L 1592:2024	1.77					
6	길이변화율 (%)	KS L 1592:2024	0.06					
7	보수율 (%)	KS L 1592:2024	91					
8	부착강도 (MPa) - [4주기건 폴리싱타일]	KS L 1593:2020	2.0					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.