

시험성과대비표

드라이픽스 I



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목		단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
드라이픽스 I	위치교정도		분	20 이상	20 이상	합격	도자기질 타일 시멘트 접착용 1종 KS L 1592:2021
	개방시간		분	30 이상	30 이상	합격	
	전단접착강도 [A형타일]	7일 기건양생	N/mm ²	1.03 이상	2.17	합격	
		4주 기건양생		1.03 이상	2.60	합격	
		4주 기건양생 후 동결융해		0.69 이상	1.86	합격	
	길이변화율		%	0.2 이하	0.16	합격	
	보수율		%	80~95	93	합격	
	접착강도 (4주 기건양생 폴리싱타일)		N/mm ²	0.6 이상	2.20	합격	도자기질 타일 접착제 KS L 1593:2020 시험방법 인용



쌍곰 기술 연구소 장

