

내한몰그린[M-2000]

몰탈접착강화제

개 요

내한 몰그린 M-2000은 고품질의 아크릴 에멀전에 고분자 화합물과 시멘트 물성 강화용 특수 첨가제를 혼합하여 제조된 강력한 몰탈접착강화제입니다.

특 성

- 에멀전 타입으로 시멘트 몰탈과 혼합하여 접착력내 수성 등을 월등히 강화시켜 줍니다.
- 콘크리트 PC, ALC면의 미장, 보수시 바탕면의 도포 및 몰탈 혼합으로 접착력을 증대 시켜줍니다.

용 도

- 건축물의 내·외부를 마무리 하는 미장공사 및 타일 붙임 공사에 적용합니다.
- 프라이머 처리 또는 몰탈접착강화용으로 사용

사양 및 적용

-도포공법(시공할 바탕면에 도포)

구분		내한 M-2000 물 희석비율(몰그린:물)
콘크리트 벽 및 바닥면	몰그린:물	1:1
	캔당도포량	240㎡
	도포량	150-200g/㎡
ALC	몰그린:물	1:2
	캔당도포량	135㎡
	도포량	150-200g/㎡ (2회도포)

-혼합공법(시멘트, 골재와 혼합하여 몰탈 제조)

구분	시멘트	골재	내한 M-2000 물 희석비율(몰그린:물)
견출	40kg	-	1:2
미장몰탈	40kg	100kg	1:1
보수몰탈	40kg	40kg	1:0
타일접착	타일시멘트(25kg)		1:1

혼 합 방 법

- 표준 배합에 따라 시공별로 내한 몰그린 M-2000을 물과 혼합 한다.
- 시멘트와 골재의 혼합된 몰탈에 물에 희석된 액상을 혼합한다.

시 공 방 법

- 각 시공 방법에 따라 혼합된 몰탈을 사용하여 바탕에 도포한다.
- 견출용 바름은 두께가 2mm 이하로 시공한다.
- 타일 접착용으로 사용시는 타일시공 기준에 의하여 시공한다.
- 콘크리트면 미장 시 몰그린 도포 후 쌍곰물(고급미장용)을 사용하여 시공하십시오.

주 의 사 항

- 염분이나 토분이 섞인 골재는 절대 사용하지 말 것. (들뜸, 백화의 원인)
- 몰탈 반죽 후에는 가능한 약 1시간 이내에 사용하여 한다.
- 장기 보관 시 제품 특성상 약간의 침전 현상이 발생할 수 있는데, 이럴 경우 흔들어서 사용한다.
- 시공 최적온도 : 5-25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공한다.
- 혼합공법으로 시공시 각 제품의 주의사항을 참조 하시기 바랍니다.
- 저장은 온도 5~35℃에서 직사광선을 피하여 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관하고 동결된 경우 완전히 융해 후 사용해야 합니다.