

시험성과대비표

몰그린 M-3000



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
몰그린 M-3000	접착력	N/mm ²	0.588 이상	1.130	합격	품질보증검사기준 QM-3700-01
	전단접착강도 (7일:A형타일)	MPa	1.03 이상	1.67	합격	도자기질 타일 시멘트 시험기준: KS L 1592:2021(준용)



쌍곰기술연구소장

