

시험성과대비표

무수축그라우트 SK-400



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
Tel : (031)768-3030 Fax: (031)768-3035
기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목		단 위	합 격 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
무수축 그라우트 SK-400	유하시간		초	60 이내	54	합격	수경성 사멘트 무수축 그라우트 KS F 4044:2024
	플 로		mm	225 이상	255	합격	
	응결시간(초결)		시간:분	1:00 이상	4:30	합격	
	응결시간(종결)		시간:분	10:00 이하	6:15	합격	
	블리딩률		%	0.5 이하	0.0	합격	
	팽창높이	1일	%	0.40 이내	0.00	합격	
		3일			0.00	합격	
		7일			0.01	합격	
		28일			0.01	합격	
	압축강도	1일	MPa	7.0 이상	17.3	합격	
		3일		18.0 이상	31.1	합격	
		7일		24.0 이상	42.5	합격	
		28일		35.0 이상	55.3	합격	
	염화물량		kg/m ³	0.30 이하	0.05	합격	



쌍곰기술연구소장

