

시험 성적서

시료명(생산국) : 무수축그라우트 SK-400

접 수 번 호 : KCM025-01303

시료 채취 장소 : -

의 퇴 인 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

(주)쌍곰

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

시료 채취 일 : -

성과 이용 목적 : 품질관리

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	유하시험 (초)	KS F 4044:2024	54	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		김지성	
2	플로우 (mm)	KS F 4044:2024	255					
3	응결시간 (초결) (시간:분)	KS F 4044:2024	4:30					
4	응결시간 (중결) (시간:분)	KS F 4044:2024	6:15					
5	블리딩률 (%)	KS F 4044:2024	0.0					
6	팽창높이 (1일) (%)	KS F 4044:2024	0.00					
7	팽창높이 (3일) (%)	KS F 4044:2024	0.00					
8	팽창높이 (7일) (%)	KS F 4044:2024	0.01					
9	팽창높이 (28일) (%)	KS F 4044:2024	0.01					
10	압축강도 (1일) (MPa)	KS F 4044:2024	17.3					

[일반분야]

2026년 01월 06일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험성적서

시료명(생산국) : 무수축그라우트 SK-400

접 수 일 자 : 2025년 10월 16일

접 수 번 호 : KCM025-01303

생 산 자 : (주)쌍곰

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
11	압축강도 (3일) (MPa)	KS F 4044:2024	31.1	토목품질시험기술사 10190010300S	정수하		김지성	
12	압축강도 (7일) (MPa)	KS F 4044:2024	42.5					
13	압축강도 (28일) (MPa)	KS F 4044:2024	55.3					
14	염화물량 (kg/m³)	KS F 4044:2024	0.05					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)