

방수물코트

시멘트 액체형 방수제

개 요

방수 물코트는 폴리머계 특수 혼합물을 첨가하여 제조된 제품으로 방수성이 우수하며 모르타르, 콘크리트에 혼합하여 적용하면 작업성의 향상과 함께 우수한 방수성능을 나타낸다.

특 성

- 우수한 방수성능 및 작업성을 나타냄.
- 바탕의 흡수율을 효율적으로 조절하여 미장 물탈의 들뜸 및 균열 현상을 방지 시켜줌.
- 바탕면에 거친면을 형성하여 미장 물탈과 접착 계면의 맞물림 현상으로 우수한 접착력을 발휘함.
- 고강도, 고침투, 고내수성을 발휘함

용 도

- 화장실, 창고, 발코니 등의 방수
- 지하실, 구조물, 내외벽 등의 방수
- 물탈, 콘크리트와 혼합하여 방수층 형성

사양 및 적용

구분		방수물코트
혼합액제조	물:방수물코트	3 : 1
표준사용량		1m ² 당 0.24kg
용 량		18kg
유 효 기 간		6 개월

주의사항
1.제품 사용전 흔들어서 사용하십시오

혼 합 방 법

- 물=3, 방수물코트=1 의 비율로 혼합한다.

시 공 방 법

- 작업 시 바탕면의 먼지, 기름때, 레이턴스, 기타 이물질 제거 및 물청소를 한다.
- 방수물코트 혼합액(물:방수물코트=3:1)을 제조한다.
- 방수물코트 혼합액을 바탕면에 도포한다.
- 시멘트:방수물코트 혼합액=40kg:18kg 혼합하여 고스리 처리한다.
- 물탈:방수물코트 혼합액=40kg:6~8kg 혼합하여 도포한다.

주 의 사 항

- 염분이나 토분이 섞인 골재는 절대 사용하지 말 것. (들뜸, 백화의 원인)
- 물과의 희석비를 반드시 지켜야함.
- 물탈 반죽 후에는 가능한 약 1시간 이내에 사용 하여야 한다.
- 장기 보관 시 제품 특성상 약간의 침전 현상이 발생 할 수 있는데, 이럴 경우 흔들어서 사용한다
- 시공 최적온도 : 5~25℃
- 5℃ 이상에서 시공 및 보관한다.
- 겨울철 동결된 경우 사용을 금지한다.
- 혼합공법으로 시공 시 각 제품의 주의사항을 참조하 시기 바람.