

시험성과대비표

방수몰코트



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035

Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035

기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
방수몰코트	응결시간(초결)	시간:분	1시간 이상	4:30	합격	시멘트 액체형 방수제 KS F 4925:2023
	응결시간(종결)		10시간 이내	5:40	합격	
	안정성(담금방법)	-	팽창성 균열 또는 비틀림이 없을 것	이상없음	합격	
	투 수 비	-	0.50 이하	0.49	합격	
	물흡수계수비	MPa	0.50 이하	0.49	합격	
	부착강도		0.80 이상	1.01	합격	
	압축강도	-	30.0 이상	30.4	합격	



쌍곰기술연구소장

