

# 석 재 에 폭 시

## 석재용 에폭시 접착제

### 개 요

- 쌍공 석재에폭시는 고접착력 내수성의 2액형 타입 석재용 에폭시 접착제입니다.
- 고강도 석재용 접착제입니다. (건식 시공용)

### 특 성

- 주재와 경화제를 1:1로 혼합하여 사용하는 반응경화형 에폭시계 접착제로 강력한 접착력과 내수성이 탁월한 제품입니다
  - 접착 강도 및 초기 접착력이 뛰어나 석재 건식 시공용으로 적합한 제품입니다.
  - 수중에서도 경화되므로 습윤면의 접착력도 우수하며, 내약품성, 내마모성도 우수합니다.
- (단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말 것)

### 용 도

- 석재용 2액형 에폭시 접착제. (건식 시공용)

### 사양 및 적용

| 주 성 분     | 주 재                                                                             | 에폭시 수지    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | 경화제                                                                             | 폴리아마이드 수지 |
| 용 량       | 20kg (주재10kg/경화제10kg)                                                           |           |
| 종 류 (색 상) | 주 재: 백색 Paste<br>경화제: 진회색 Paste                                                 |           |
| 혼 합 비     | 주재 : 경화제 = 1 : 1                                                                |           |
| 가 사 시 간   | 10 분<br>(주변 온도에 따라 다름)                                                          |           |
| 초기 경화시간   | 하절기 2시간 / 동절기 3시간<br>(주변 온도에 따라 다름)                                             |           |
| 표준 사용량    | 현장 조건 및 시공방법에 따라 사용량 증감됨<br>-약 1.0~1.5kg/㎡(양카), 약10~20㎡/20kg(1조)<br>(따블일 공법 기준) |           |
| 경 화 시 간   | 약 24시간                                                                          |           |
| 유 효 기 간   | 6 개월                                                                            |           |

### 작 업 방 법

- ① 시공부위에 수분이나 오염물을 충분히 제거.  
(석재, 앵글 부위에 석분 등의 분진 제거)
  - ② 주재와 경화제를 1:1의 비율로 충분히 혼합한다.  
(균일한 색상이 되도록 혼합)
  - ③ 혼합한 접착제는 필요한 양만 혼합하고 가사시간 이내에 사용한다.
  - ④ 앵글부위에 혼합한 접착제를 찍어 바른다. 이때 석재의 좌우 사이에도 찍어 바른다.
  - ⑤ 석재 고정작업 완료 후 석재 줄눈용(실리콘)으로 마무리 한다.
- ※ 양생시간 : 하절기 18시간, 동절기 2일(48시간)  
(건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착체등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

### 주 의 사 항

- 시공시 바탕면 및 현장온도 5℃ 이상에서 시공하십시오.
- 보관시는 직사 일광을 피함과 동시에 동결이 생기지 않도록 기온의 변화에 주의할 것
- 접착제의 안전한 취급을 위하여 제조자가 제시한 취급 주의 사항을 지킬 것
- 시공 전 석재 접착부분과 바탕면에 이물질 제거 후 시공할 것.
- 혼합비율을 반드시 준수할 것. - 주재:경화제=1:1
- 사용 후 개봉된 제품은 밀봉하여 보관할 것.
- 냄새를 맡거나 피부에 묻지 않도록 주의.
- 피부에 묻으면 즉시 가아제로 닦아낸 후 비눗물로 깨끗이 씻을 것.
- 가사시간 이내에 사용하여야 하므로 1회에 너무 많은양을 혼합하지 말 것.
- 타 물질과 혼합하여 사용하지 말 것.
- 수정 작업을 하고자 할 때에는 가사 시간 전에 수정 할 것.
- 접착 후 초기 경화 전까지는 유동이 없도록 하여야 접착력을 증대 시킬 수 있다.
- 주재와 경화제를 1:1비율로 배합판을 이용 혼합.  
(이때 배합비가 맞지 않거나 시공면에서 직접 혼합할 경우 하자요인이 됩니다)
- 합판 바탕은 변형 및 수축에 의하여 탈락이 우려되므로 시공을

금지할 것.

- 흡수성이 없는 바탕면(샌드위치판넬, 철판, 갈바, 태고합판, 플라스틱 등)은 시공을 금지한다.
- 계절별 적합한 제품을 사용 할 것.(하절기용/동절기용)
- 보관시 직사일광을 피하고 동결이 되지 않도록 저장  
(5~35℃ 실내보관)
- 상세 시공방법은 시공 시방서를 참조.

