

시험성과대비표

석재에폭시



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(대전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목	단 위	시 험 기 준	시험결과	판 정	비 고
석재에폭시	겉모양	-	이상없음	이상없음	합격	도자기질 타일 접착제 TYPE I KS L 1593 : 2020
	가사시간	min	10분 이상	30	합격	
	부착가능시간	N/mm ²	0.6 이상	2.7	합격	
	혼련 종결 확인 용이성	-	혼련 종결시의 색이 명확할 것	이상없음	합격	
	접착강도(표준)	N/mm ²	0.6 이상	2.7	합격	
	접착강도(온수)	N/mm ²	0.3 이상	2.3	합격	
	접착강도(열노화)	N/mm ²	0.3 이상	2.2	합격	
	접착강도(저온경화)	N/mm ²	0.3 이상	2.4	합격	
	접착강도(알칼리수중)	N/mm ²	0.3 이상	2.4	합격	
	내열성	-	60℃에서 24시간동안 4.5kg 추로 하중을 가할 시 떨어지지 않을 것	이상없음	합격	
	미끄럼저항성	-	어긋남이 생기지 않을 것	이상없음	합격	

- 부착가능시간 : 20분

* 주제와 경화제를 각각 에탄올과 97:3 (질량비)로 희석한 뒤 1:1 (질량비)로 혼합하여 시험함

** 가사 시간 시험조건(의뢰자제시): 점도 범위: 700000 mPa·s

*** Brookfield Viscometer, RV 7, 2 r/min



쌍곰 기술 연구소장

