

세라에폭시

타일용 에폭시 접착제

개 요

- 세라에폭시는 고접착력 내수성의 에폭시계 2액형 타일 접착제입니다.
- 고내수를 요구하는 타일 및 석재 부착용 접착제입니다.

특 성

- 주재와 경화제를 1:1로 혼합하여 사용하는 반응경화형 에폭시계 접착제로 강력한 접착력과 내수성이 탁월한 제품입니다.
- 내약품성, 내수성, 내마모성이 우수합니다.
(단, 작업 후 24시간 이내에는 물과 접촉하지 말아 주십시오.)
- 기계적 강도가 우수합니다.
- 점도가 낮고, 부드러워 사용하기 편리합니다.
(작업성 우수)
- 내오염성이 우수하여 타일의 변색이 오지 않습니다.

용 도

- 타일용 2액형 에폭시 접착제. (띠붙임 시공용)

사양 및 적용

주 성 분	주 재	에폭시 수지
	경화제	폴리아마이드 수지
용 량	20kg (주제10kg/경화제10kg)	
종 류 (색 상)	주 재: 백색 Paste 경화제: 진회색 Paste	
혼 합 비	주제 : 경화제 = 1 : 1	
가 사 시 간	약 20 분 (주변 온도에 따라 다름)	
초기 경화시간	하절기3시간 / 동절기 5시간 (주변 온도에 따라 다를 수 있습니다.)	
표준 사용량	바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됩니다. -약 2.8~3.2kg/㎡, 약 7㎡/20kg(1조) (합판 바탕면, 띠붙임 공법 기준)	
경 화 시 간	약 24시간	
지 축 건 조	약 24시간	
유 효 기 간	6 개월	

작 업 방 법

- ① 바탕면 처리
 - 시공부위에 수분, 오염물을 충분히 제거하십시오.
 - 바탕면이 습식일경우 충분히 건조시키켜 주십시오.(4주이상)
 - 바탕면이 합판일 경우 합판두께는 반드시 9 mm 이상의 것을 사용하십시오.
 - ② 주재와 경화제를 1:1의 비율로 충분히 혼합하여 주십시오.
(균일한 색상이 되도록 혼합하여 주십시오.)
 - ③ 혼합한 접착제는 필요한 양만 혼합하고 가사시간 이내에 사용하여 주십시오.
 - ④ 타일 면적의 15%이상 접착제 도포를 권장합니다.
(타일종류, 타일무게, 피착면의 상태등 현장조건에 따라 접착제의 도포면적을 적절히 조절하십시오.)
 - ⑤ 벽면 시공시 하단부에서부터 지지핀을 이용하여 지지하며 시공할 것.
- ※ 양생시간 : 하절기 1일(24시간), 동절기 3일(72시간)
(건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하중, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다.)

주 의 사 항

- 시공 시 바탕면 및 현장온도 5℃ 이상에서 시공하십시오.
- 보관 시에는 직사 일광을 피함과 동시에 동결이 생기지 않도록 기온의 변화에 주의하여 주십시오.
- 접착제의 안전한 취급을 위하여 제조자가 제시한 취급주의사항을 지켜주십시오.
- 타일 뒷면과 바탕면에 이물질 제거 후 시공하여 주십시오.
- 혼합비율을 반드시 준수할 것. - 주제:경화제=1:1
(혼합비가 맞지 않을시 미경화되며 냄새, 변색, 탈락현상 발생할 수 있습니다)
- 사용 후 개봉된 제품은 밀봉하여 보관하여 주십시오.
- 바탕면이 부실할 경우 에폭시 프라이머 처리 후 부착하며, 흡수를 1%미만 코팅 처리된 타일은 타일뒷면에도 프라이머 처리 후 시공하여 주십시오.(타일 뒷면에 이형제 또는 코팅처리 된 타일에 한함)
- 가사시간 이내에 사용하여야 하므로 1회에 너무 많은 양을 혼합하지 마세요.
- 타 물질과 혼합하여 사용하지 마세요.
- 수정 작업을 할 때에는 가사시간 전에 수정하여 주십시오.
- 수축, 팽창을 고려하여 코너부위 및 3~5m 간격으로 신축 줄눈을 설치하여 주십시오.
- 접착 후 초기 경화 전까지는 유동이 없도록 하여야 안정적인 접착력을 가질 수 있습니다.
- 합판 시공 시 합판의 유동 및 변형이 발생되지 않도록 각 파이프 등 보강목을 30cm간격으로 지하여 주십시오.
- 합판 시공시 합판두께는 반드시 9mm이상을 사용 하여 주십시오.
- 벽면 높이 3m이상이거나 충격이나 울림에 영향을 받는 부위는 반드시 건식 또는 반건식공법을 병행하여 시공해 주십시오.
- 흡수성이 없는 바탕(샌드위치판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱철

판, 갈바, 스테인레스, 플라스틱, 노출우레탄방수 등)은 시공을 금지합니다.

- 타일 위에서 직접 혼합하지 마세요.(지정된 용기사용)
- 계절별 적합한 제품을 사용 하여 주십시오.(하절기용/동절기용)
- 보관 시 직사광선을 피하고 동결이 되지 않도록 저장하여 주십시오. (5~35℃ 실내보관)

