

# 시험성과대비표

## 세라픽스 PC-7000D



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)  
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035

Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035

기술상담실: 080-768-3030

2026년

| 품 명              | 시 험 항 목      | 단 위               | 시 험 기 준                                              | 시 험 결 과 | 판 정 | 비 고                                        |
|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------|
| 세라픽스<br>PC-7000D | 겉모양          | -                 | 이상없음                                                 | 이상없음    | 합격  | 도자기질 타일<br>접착제 TYPEIII<br>KS L 1593 : 2020 |
|                  | 부착가능시간       | N/mm <sup>2</sup> | 0.6 이상                                               | 0.6     | 합격  |                                            |
|                  | 접착강도(표준)     | N/mm <sup>2</sup> | 0.6 이상                                               | 0.8     | 합격  |                                            |
|                  | 접착강도(건조, 습윤) | N/mm <sup>2</sup> | 0.3 이상                                               | 0.4     | 합격  |                                            |
|                  | 접착강도(열노화)    | N/mm <sup>2</sup> | 0.3 이상                                               | 0.4     | 합격  |                                            |
|                  | 접착강도(저온경화)   | N/mm <sup>2</sup> | 0.3 이상                                               | 0.6     | 합격  |                                            |
|                  | 내열성          | -                 | 60℃에서<br>24시간동안 4.5kg<br>추로 하중을 가할<br>시 떨어지지 않을<br>것 | 이상없음    | 합격  |                                            |
|                  | 미끄럼저항성       | -                 | 어긋남이 생기지<br>않을 것                                     | 이상없음    | 합격  |                                            |

\*부착가능시간 : 20분



쌍곰기술연구소장

