

TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139606

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 05일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : 도자기질 타일용 접착제 (타입 III 세라픽스 PC-7000D)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
※겉모양	-	-	이상없음	KS L 1593 : 2020	A3
내열성	-	-	이상없음	KS L 1593 : 2020	A3
미끄럼 저항성	-	-	이상없음	KS L 1593 : 2020	A3
접착강도(표준)	N/mm ²	-	0.8	KS L 1593 : 2020	A3
접착강도(건조 · 습윤)	N/mm ²	-	0.4	KS L 1593 : 2020	A3
접착강도(열노화)	N/mm ²	-	0.4	KS L 1593 : 2020	A3
접착강도(저온 경화)	N/mm ²	-	0.6	KS L 1593 : 2020	A3
※부착가능시간	N/mm ²	-	0.6	KS L 1593 : 2020	A3

- 부착가능시간: 20분

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)(고정 시험실)

- 용 도 : 품질관리용

* ※ 표시된 시험의 결과는 당 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

- 다음 페이지 -

Bae Sang Jin

작성자 : 배상진

Tel : 032-570-9659

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)


2026년 01월 05일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-139606

접 수 일 자 : 2025년 10월 01일

대 표 자 : 이동훈

시험완료일자 : 2026년 01월 05일

업 체 명 : (주)쌍곰

주 소 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동, 320번지)

시 료 명 : 도자기질 타일용 접착제 (타입 III 세라픽스 PC-7000D)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
------	----	------	-----	------	----

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Bae Sang Jin

작성자 : 배상진

Tel : 032-570-9659

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2026년 01월 05일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code