

수성프라이머 SK-2000

인테리어 필름 접착용 프라이머

개 요

SK-2000은 합성고무 에멀전계 접착제로서 건조시간이 빠르고 초기접착력이 우수하며, 목재, 플라스틱, 단열재 등 여러 건축 자재에 PVC 필름 접착 시 사용되는 제품입니다.

특 성

- 수성 제품으로 건조 시간이 짧아 빠르게 필름 부착이 가능합니다.
- 접착력이 우수하며, 필름과의 밀착력이 높아 시공된 필름의 내구성이 향상됩니다.
- 다양한 소재에 PVC 필름 부착성이 우수하며 높은 강도를 나타냅니다.
- 건조된 제품은 투명하여 필름 시공 후 외관에 영향을 주지 않습니다.
- 붓, 롤러 도포 시 작업성이 우수합니다.
- 유기용제를 사용하지 않아 유기용제 증독의 염려가 없습니다.
- 수성제품으로 인화성의 위험이 없습니다.

용 도

- PVC 필름(인테리어용) 접착 시 프라이머용으로 사용합니다.
- 종이, 섬유, 필름, 소형목재 등 연질소재의 접착에 사용합니다.
- 가정이나 문구류에 쓰이는 소형플라스틱, 소형목재 등의 프라이머용으로 사용합니다.

사양 및 적용

주 성 분	수용성 합성고무 LATEX
외 관	유백색 점조액
안 정 성	작업성 양호, 접착력 양호
점 도	1000 ~ 1200cps(Brookfield #2)
유 효 기 간	6개월(밀봉 상온 보관)
용 도	PVC 필름 접착용 프라이머
유 사 용 도	종이, 섬유 등의 접착
표준 사용량	5 ~ 8 m ² / 1 kg(붓, 롤러, 헤라)
포 장 용 량	10 kg (1 kg × 10 ea / 1 박스)

시 공 방 법

- 피착면에 수분, 기름, 먼지 등의 이물질들을 완전히 제거하여 주십시오.
- 표면이 고르지 않을 경우 사포를 이용하여 평활도를 맞추어 주십시오.

- 도포 전에 제품을 잘 흔들어 주시고, 사용 중 피막이 발생되지 않도록 주의하십시오.
- 일정한 도포를 위해 붓, 롤러 등을 이용하여 고르게 도포하여 주십시오.
- 피착제에 고르게 도포, 3~5분 경과 후 밀착하여 접착하십시오.
- 프라이머용으로 사용 시 도포하여 건조 후 PVC필름을 부착하여 주십시오.
- PVC필름(인테리어용)을 부착한 후 기포가 발생하지 않도록 밀착하여 주십시오.

주 의 사 항

- 제품이 건조된 후 인테리어 필름을 부착하십시오.
- 건조시간 및 제품 물성은 작업조건 (온도, 습도, 도포량 등)에 따라 변화될 수 있습니다.
- 제품 보관 시 상온(5~30℃)에 밀폐하여 운송, 보관 하십시오.
- 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 냉암한 곳에 보관하십시오.
- 제품이 동결되지 않게 주의 하시고 동결되었을 시 제품의 물성이 변화 될 수 있습니다.

- 유튜브 시공 영상 : [\(150\) 수성프라이머SK 2000 - YouTube](#)
- 홈페이지 자료 : [\(주\)쌍곰 \(ssangkom.co.kr\)](#)