

시험성과대비표

목공용접착제 701



주식회사 쌍곰

본사 : 서울시 중구 퇴계로 286(쌍림동)
 공장 : 경기도 광주시 광남안로 61(태전동)

Tel : (02)2271-3030 Fax: (02)2271-3035
 Tel : (02)768-3030 Fax: (031)768-3035
 기술상담실: 080-768-3030

2026년

품 명	시 험 항 목		단 위	시 험 기 준	시 험 결 과	판 정	비 고
목공용접착제 701	겉 모 양		-	유백색으로 거친 입자 또는 이물이 없을 것	양호	합격	초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 KS M 3700:2019
	pH			3~7	5.4	합격	
	점 도		Pa·s	0.5 이상	69.2	합격	
	증 발 찌 꺼 기		%	40 이상	36.6	합격	
	회 분		%	3 이하	0.1	합격	
	조 막 성		-	무색 투명하고 이에 준하는 연속 피막을 형성할 것	양호	합격	
	목재오염성			황산 제1철로 처리한 면보다 오염이 적을 것	양호	합격	
	접착 강도	상태	N/cm ²	981 이상	1061	합격	
내수		392 이상		652			



쌍곰기술연구소장

